



# ACROSIL A

## КЛЕИ И СОСТАВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

### **ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Силиконовый герметик для герметизации швов и стыков ванных комнат, душевых кабин, раковин и т.д. Идеально подходит для влажных помещений. Защищает от образования плесени и грибка.

- + Отличная адгезия ко всем непористым поверхностям (стекло, алюминий, керамика)
- + Высокий уровень поддержания санитарии и гигиены
- + Предотвращает образование плесени в швах
- + Не окрашиваемый
- + Белый и прозрачный

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Герметизация швов в душевых, ванных комнатах, саунах и т.п.
- Судостроение, камбузы и холодильные камеры
- Герметизация дверей, оконных рам в помещениях с повышенной влажностью
- Герметизация элементов из листового металла, секционных или профессиональных кухонь
- Идеально подходит для санитарно-гигиенических медицинских учреждений (поликлиник, больниц)
- Подходит для самостоятельного ремонта

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла.

### **ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Прежде чем приступить к нанесению материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды.

Наносите материал, соблюдая температуру, указанную производителем.

Силикон уксусный однокомпонентный. Отрежьте пломбу картриджа и используйте специальный пистолет для картриджей.

### **НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ**

Наносите клей таким образом, чтобы он плотно контактировал с поверхностью нанесения в каждой точке.

### **РАСХОД**

Около 14 п.м./картридж

### **ОЧИСТКА**

Желательно удалить шпателем во влажном состоянии и механически при высыхании.

### **ПРОТИВПОКАЗАНИЯ**

- + Не использовать при температуре ниже + 5 °C
- + Применение рекомендуется от 10 °C до + 40 °C

### **УПАКОВКА**

Картридж 280 мл. - Белый арт. 30151

Картридж 280 мл. - Прозрачный арт. 30151T

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантированный срок хранения 24 месяцев с даты производства.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

БАЗА: уксусная

ВНЕШНИЙ ВИД: цвет белый-прозрачный

ТВЕРДЫЙ ОСТАТОК: 80%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3214 1010

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 10 °C / + 40 °C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: НЕТ

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 минут

ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ: 24 часа

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com