



REXILGUM

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Лист технических данных

Исправленный вариант: 04/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловый клей на водной основе для нанесения всех видов покрытий из ПВХ, линолеума и резиновых покрытий.

Клей наносится в один слой валиком или зубчатым шпателем № 2.

- + Отличное открытое время
- + Сильная финальная сцепка
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты

ПРИМЕНЕНИЕ

- Напольные покрытия из однородного винила и ПВХ
- Плитка и панели из ПВХ
- Покрытия из ПВХ на керамическую плитку или мрамор
- Напольные покрытия из линолеума на джутовой основе
- Натуральная пробка или на основе из ПВХ
- Напольные покрытия из резины на натуральной основе с гладкой или грубой изнаночной стороной

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла.

Существующие трещины следует закрыть нашим двухкомпонентным эпоксидным клеем EPOXY.

Поверхность должна иметь следующий уровень влажности: для бетонных поверхностей максимум 3% - для обработки поверхностей в двуокиси максимум 0,5%.

На неровных поверхностях рекомендуется использовать самовыравнивающие материалы на цементной основе.

Чтобы сделать это наиболее эффективным также при низких температурах рекомендуется использовать наш VISOLYN ST100 в процентном соотношении 10% на объем шпаклёвки.

Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей.

Мы рекомендуем также использовать PRIMER PU в случае повышенной влажности.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды. Наносить материал, соблюдая температуру, указанную производителем. Раскатать или просто вынуть из упаковки покрытие для укладки, чтобы уменьшить натянутость и складки. Продукт готов к использованию.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Наносить продукт шпателем № 2 непосредственно на покрытие. Затем перейти к нанесению материалов.

РАСХОД

250-350 г / м²

ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- + Не использовать для нанесения покрытий на открытом воздухе (использовать Adhesiva 2P/G).
- + Не использовать при температуре ниже + 3°C
- + Не использовать на поверхностях с повышенной влажностью
- + Не использовать на не впитывающих поверхностях

УПАКОВКА

Ведро 6 кг	код. 20027
Ведро 13 кг	код. 20028
Ведро 20 кг	код. 20029

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантия хранения продукта в течение 24 месяцев с даты производства.

Предохранять от замерзания. (+ 5 °C - + 40 °C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: Акрил

ВНЕШНИЙ ВИД: кремовый бежевый

РН: 6.5

ВЯЗКОСТЬ: 20,000 - 25000

ТВЕРДЫЙ ОСТАТОК: 70%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3506 9100

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 5 °C - + 40 °C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: 15-20 минут

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ: 30-40 минут

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com