



SEACRIL N

КЛЕИ И СОСТАВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловый клей/герметик для монтажа на водной основе, окрашиваемый, ослепительно белый.

Эффект присоски, сильное первичное схватывание

- + без легко воспламеняющихся растворителей
- + низкая усадка

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация трещин в стенах, гипсокартоне и плитке.
- Герметизация стыков между панелями из гипсокартона и металлическими поверхностями
- Карнизы и розетки из полистирола и полиуретана
- Пробка и звукопоглощающие материалы
- Подходит для самостоятельного ремонта
- Не требует дополнительных гвоздей
- Сильный эффект присоски
- Эластичный и окрашиваемый

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла.

Существующие трещины следует закрыть нашим двухкомпонентным эпоксидным клеем EPOXY.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Прежде чем приступить к использованию материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды. Наносите материал, соблюдая температуру, указанную производителем.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Клей однокомпонентный, готовый к использованию. Отрежьте пломбу картриджа и используйте специальный пистолет для картриджей.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Наносить клей таким образом, чтобы он плотно контактировал с поверхностью нанесения в каждой точке.

РАСХОД

Около 14 п.м./картридж

100-300 г./м², если наносить шпателем

ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать оборудование сразу же с помощью воды или удалить механически.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

+ не использовать при температуре ниже +3 °C

+ рекомендуемая температура применения от + 10 °C до + 35 °C

УПАКОВКА

Картридж 280 мл.

Ведро 6 кг.

Ведро 13 кг.

Ведро 20 кг.

арт. 30056

арт. 30093

арт. 30094

арт. 30095

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 24 месяцев с даты производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: Акрил

ВНЕШНИЙ ВИД: ослепительно белый или цветной по запросу

ТВЕРДЫЙ ОСТАТОК: около 85%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3506 9100

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: + 10 °C до + 35 °C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: нет

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ: 20 минут

ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ: 24/36 часов

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com