

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей-паста готовый к использованию на основе крахмала для наклеивания всех видов обоев. Также может использоваться в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала.

Клей наносится в один слой с помощью кисти, валика, шпателя или оборудования для автоматического наклеивания. Подходит для оклеивания стен коммерческих площадей и контруктных объектов.

- + Исключительная прочность сцепления
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты

ПРИМЕНЕНИЕ

- Виниловые обои на бумажной или флизелиновой основах
- Виниловые обои на текстильной основе окрашиваемые.
- Вспененные обои
- Стеклообои

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку. Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей и наш PRIMER SP (специальный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Продукт готов к использованию. При необходимости разбавить до 5% чистой водой.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

КИСТЬЮ - Нанести клей на внутреннюю сторону обоев равномерно. Сложить пополам полотно на себя и подождать 10-20 минут в зависимости от температуры помещения. Приступить непосредственно к наклеиванию полотна.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

ВАЛИКОМ – Наносить на стены с помощью шерстяного валика с коротким ворсом 10-15 м2. Перейти непосредственно к нанесению настенных покрытий.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

ШПАТЕЛЕМ - Наносить средство на стену в неразбавленном виде с помощью зубчатого шпателя №1. Затем перейти к нанесению полотен.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=316ytuk36rA>

МАШИНОЙ – Предварительно разбавить клей TEXRECO TDV с 5/10% воды перед началом

эксплуатации машины.

РАСХОД

100 до 180 г / м2

ОЧИСТКА

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Не наносить клей на не впитывающие поверхности, влажные стены, с плесенью или на не идеально подготовленные поверхности. Остатки клея следует немедленно удалить.

УПАКОВКА

Ведро 5 кг

10004- TDV

Ведро 10 кг

10005- TDV

Ведро 15 кг

10006- TDV

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантия хранения продукта 24 месяцев с даты производства. Беречь от мороза. (+ 5°C - + 40°C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

БАЗА: крахмал

ВНЕШНИЙ ВИД: белый крем

РН: 6,5

ВЯЗКОСТЬ: 40000 - 50000

ЭМИССИЯ ОРГ СОЕД: < 0,005 mg/m3

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: около 25%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3505 2010

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +5°C - +40°C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: от 0 до 10 минут

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 - 30 мин.

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 48 часов

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.