



VK-L12

ADESIVI PER PAVIMENTI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante strutturale bi-componente epossi-poliuretano (A+B), specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi tipo.

- + senza solventi facilmente infiammabili
- + esente da etichettatura CE
- + non contiene acqua
- + bassissimo ritiro
- + forte adesione su tutte le superfici

Adatto per applicare:

- pavimentazioni in legno anche soggette a traffico pesante
- pavimentazioni in legno di qualsiasi formato ed essenza
- pavimenti in legno multistrato o massello
- pavimentazioni in legno prefinito, verniciato

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY.

Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%.

Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

Raccomandiamo di utilizzare il nostro PRIMER SP (specifico per pavimenti umidi con funghi e muffe) in caso di umidità di risalita o aree troppo umide.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa.

Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Versare il componente B (induritore) nel componente A (resina base secchiello grande) e mescolare accuratamente i due componenti in modo che il colore si uniformi. Si consiglia l'utilizzo di un mixer elettrico a bassa velocità per circa 5 minuti.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

Stendere l'adesivo così miscelato con spatola dentata (vedi sotto). Applicare il prodotto con spatola dentata n°3/4 a dente alto direttamente sul pavimento da rivestire.

Applicare quindi gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto.

CONSUMO

800 - 1000 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

CONTROINDICAZIONI

- + non utilizzare a temperature inferiori a +10°C
- + si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C
- + trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose

CONFEZIONI

secchiello da 6 Kg
secchiello da 10 Kg
secchiello da 13 Kg

cod. 20129-6
cod. 20129-10
cod. 20129-13

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 12 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	epossi-poliuretano
aspetto fisico:	crema beige o colorata a richiesta
rapporto:	9:1
percentuale di solidi:	circa 60%
codice doganale (A e B):	3909 5090
temperatura di applicazione:	+10°C + 35°C
tempo di attesa:	nessuno
tempo aperto:	circa 60 - 90 minuti
pedonabilità dopo l'incollaggio:	10 - 12 ore
tempo di attesa per levigatura:	3 giorni

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com