



VK-L

ADESIVI PER PAVIMENTI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante vinilico a base acquosa per l'applicazione di tutti i tipi di pavimenti in legno massello non prefinito.

- + colore marrone chiaro o scuro
- + forte presa finale
- + basso C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per applicare:

- pavimenti in legno massello
- pavimenti in legno su fondi assorbenti
- parquet non prefinito su ceramica (previa sgrassatura)
- pavimenti in legno su fondi riscaldati

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY.

Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%.

Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

Raccomandiamo di utilizzare il nostro PRIMER SP (specifico per pavimenti umidi con funghi e muffe) in caso di umidità di risalita o aree troppo umide.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa.

Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Il prodotto è pronto all'uso.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica in una sola mano con un rullo o con una spatola dentata n° 3.

A SPATOLA - Applicare il prodotto con spatola dentata n°3 direttamente sul pavimento da rivestire. Procedere quindi alla stesura dei materiali.

CONSUMO

800 - 1000 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. L'attrezzatura si può pulire con acqua prima dell'indurimento.

CONTROINDICAZIONI

- + non utilizzare a temperature inferiori a +10°C
- + non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- + trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose.

CONFEZIONI

secchiello da 6 Kg
secchiello da 13 Kg
secchiello da 20 Kg

cod. 20036
cod. 20037
cod. 20038

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo. (+ 5°C + 40°C)

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	vinilica
aspetto fisico:	crema marrone chiaro/scuro
pH	4,5
viscosità:	100.000 - 150.000 cps
percentuale di solidi:	circa 70%
codice doganale:	3909 5090
temperatura di applicazione:	+5°C + 40°C
tempo di attesa:	0 - 20 minuti
tempo aperto:	circa 30 - 40 minuti
completa asciugatura:	48/72 ore
tempo di attesa per levigatura:	20/30 giorni

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com