



VK-MT4

ADESIVI PER PAVIMENTI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo in dispersione acquosa "removibile" per quadrotte di moquette o vinilico. Moquette in teli con supporto in schiuma PU. Agugliati sintetici per pavimenti.

- + lungo tempo aperto
- + presa iniziale
- + REMOVIBILE con acqua fredda
- + bassissimo C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per applicare:

- moquette in teli o quadrotte
- PVC in teli o quadrotte
- agugliati e moquette a pavimento con supporto in PU

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli.

Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY.

Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%.

Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di liscivature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature additarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di liscivatura.

Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

Raccomandiamo di utilizzare il nostro PRIMER SP (specifico per pavimenti umidi con funghi e muffe) in caso di umidità di risalita o aree troppo umide.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa.

Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

Srotolare o semplicemente togliere dall'imballo il pavimento da posare al fine di diminuire le tensioni o le pieghe..

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Il prodotto è pronto all'uso.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica in una sola mano con rullo di lana a pelo corto.

A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m². Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento a pavimento.

CONSUMO

150 - 250 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte.

CONTROINDICAZIONI

- + non utilizzare per applicazioni in esterno (utilizzare Adhesiva 2P/G).
- + non utilizzare a temperature inferiori a + 3°C
- + non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- + trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose.

CONFEZIONI

secchiello da 6 Kg
secchiello da 13 Kg
secchiello da 20 Kg

cod. 20153
cod. 20154
cod. 20155

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo. (+ 5°C + 40°C)

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	acrilico
aspetto fisico:	liquido beige
pH:	8,5
viscosità:	25000 - 35000 cps
percentuale di solidi:	circa 70%
codice doganale:	3506 9100
temperatura di applicazione:	+5°C +40°C
tempo di attesa:	Da 30 minuti a 5 ore
tempo aperto:	45 - 60 minuti
completa asciugatura:	24 ore
non infiammabile	

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com