



# VK-P

## КЛЕИ И СОСТАВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

### **ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Акриловый клей-мастика на водной основе для приклеивания полистирола, полиуретана, плитусов и плитки.

- + Сильный эффект присоски
- + Сильное первичное схватывание.
- + Без легко воспламеняющихся растворителей
- + Окрашиваемый

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Деревянные плитуса, ПВХ, керамика
- Приклеивание кафеля к керамических настенных покрытий
- Угловые профили и розетки из полистирола и полиуретана
- Пробка и тепло-звукопоглощающие материалы
- Не требует дополнительных гвоздей

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла.

Существующие трещины следует закрыть нашим двухкомпонентным эпоксидным клеем EPOXY.

### **ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Прежде чем приступить к использованию материала, рекомендуется поместить его на строительной площадке накануне, чтобы произошла адаптация к температуре окружающей среды. Наносите материал, соблюдая температуру, указанную производителем. Продукт готов к использованию.

### **НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ**

Наносить клей таким образом, чтобы он плотно контактировал с поверхностью нанесения в каждой точке.

### **РАСХОД**

Около 15 п.м./картридж  
100-300 г./м<sup>2</sup>, если наносить шпателем

### **ОЧИСТКА**

Рекомендуется очищать оборудование сразу же с помощью воды или удалить механически.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

- + не использовать при температуре ниже +3°C
- + рекомендуемая температура применения от + 10°C и + 35°C

### **УПАКОВКА**

Картридж 280 мл.  
Ведро 700 г.  
Ведро 6 кг.  
Ведро 13 кг.  
Ведро 20 кг.

арт. 30053-310  
арт. 30053  
арт. 30054  
арт. 30055  
арт. 30108-20

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Продукт имеет гарантию 24 месяцев с даты производства.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА**

БАЗА: акриловая  
ВНЕШНИЙ ВИД: цвет экстра-белый или цветной, по запросу  
ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: около 80%  
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС: 3506 9100  
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ: +10°C - +35°C  
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: нет  
ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: около 30-40 минут  
ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ: 48/72 часов

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI  
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com