



# ADHESIVA SBR

ADESIVO STRUTTURALE SBR  
MONOCOMPONENTE A BASE  
ACQUA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

---

## Informazioni sul prodotto

Adesivo monocomponente a base acqua, formulato con resine SBR (gomma stirene-butadiene), specifico per l'incollaggio di elementi strutturali in edilizia e materiali termo-fonoassorbenti.

Garantisce elevata adesione anche su supporti a basso assorbimento, con un ancoraggio elastico e resistente.

- + Asciugatura rapida
- + Elevata presa iniziale
- + Consistenza tissotropica (non cola)
- + Esente da solventi
- + Bassissimo ritiro in fase di essiccazione
- + Non necessita di fissaggi meccanici (chiodi o viti)
- + Effetto ventosa potenziato

---

## Usi consigliati

- Elementi strutturali in edilizia
- Battiscopa in legno, PVC o ceramica
- Piastrelle e rivestimenti ceramici murali
- Pannelli decorativi, cornici e rosoni in polistirene e poliuretano
- Rivestimenti in sughero e materiali termo-fonoassorbenti
- Pannelli termoisolanti

---

## Copertura

200–300 g/m<sup>2</sup>

Resa indicativa per cartuccia: fino a 20 metri lineari

---

## Istruzioni per l'applicazione

### Preparazione del fondo

I supporti devono essere puliti, asciutti, coesi e privi di polvere, oli o residui di vernice. Eventuali fessure o imperfezioni devono essere stuccate con il nostro stucco super leggero GLASTER.

### Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso.

Nel caso di cartuccia, tagliare il sigillo e applicare con una pistola estrusore professionale.

---

### Applicazione del prodotto

Applicare l'adesivo in modo da garantire il completo contatto tra le superfici. Pressare adeguatamente affinché il prodotto bagni uniformemente tutta l'area da incollare.

---

### Pulizia

Pulire l'attrezzatura con acqua quando il prodotto è ancora fresco.



# ADHESIVA SBR

ADESIVO STRUTTURALE SBR  
MONOCOMPONENTE A BASE  
ACQUA



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 10/06/2025

Una volta indurito, il residuo deve essere rimosso meccanicamente.

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	30002	300	ml	Cartuccia	24
	30003	6	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto		
Base		Acqua – Resine SBR (stirene-butadiene)
Aspetto fisico		Marrone chiaro / scuro
Contenuto di solidi		Circa 80%
Codice doganale		3506 91 00
Temperatura di applicazione		+10 °C / +35 °C (+50 °F / +95 °F)
Tempo di presa iniziale		10–15 minuti
Tempo aperto		Circa 30–40 minuti
Tempo di asciugatura		48 ore

**Controindicazioni**

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C.
- Si consiglia l'applicazione tra +10°C e +35°C.

**Disposizioni finali** Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

**Conservazione** Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

**Avvertenze** Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.