SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

PRIMER PU

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE E LA POSA DI PAVIMENTAZIONI

Primer poliuretanico modificato per l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di massetti cementizi.

Adatto per

- Impermeabilizzazioni di massetti cementizi che presentano un'umidità superiore a quella consentita (circa 2%) per la corretta posa d pavimentazioni in legno prefinito e massello.
- Consolidamento di sottofondi polverosi in cemento o anidride
- Consolidamento di sottofondi e massetti cementizi che presentano una scarsa resistenza meccanica all'abrasione
- Massetti vecchi e con risalita di umidità
- Adatto per pavimenti radianti

CARATTERISTICHE

+ Basso VOC (sostanze organiche volatili)
+ Senza solventi
+ Bassa viscosità

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY ECO. Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%. Su fondi irregolari si consiglia l'utilizza di lisciature autolivellanti a base cementizia. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia. Raccomandiamo di utilizzare il nostro PRIMER SP (specifico per pavimenti umidi con funghi e muffe) in caso di umidità di risalita o aree troppo umide.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura date dal produttore.

PREPARAZIONE PRIMER

Primer mono componente pronto all'uso. Aprire il sacchetto in alluminio e tagliare il sigillo.

APPLICAZIONE DEL PRIMER

Stendere il prodotto con rullo di lana a pelo corto o pennello.

CONSUMO

200-350g/m^2

PULIZIA

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

SCHEDA TECNICA

AGGIORNATA AL: 01/09/2022

PRIMER PU

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE E LA POSA DI PAVIMENTAZIONI

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C
- Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C
- Trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITA'	CONFEZIONE
30092-6-N	6	kg	Tanica

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Poliuretano
Aspetto fisico	Liquido bruno
Percentuale di solidi	Circa 100%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10°C+35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60-90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10-12 ore
Base	Poliuretano
Aspetto fisico	Liquido bruno

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini, gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE:

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com