



REXILENT ECO PLUS



ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE
PER PAVIMENTI RESILIENTI
AD ALTE PRESTAZIONI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo acrilico in dispersione acquosa pronto all'uso, privo di solventi, adatto all'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti resilienti, PVC (omogeneo ed eterogeneo), LVT, linoleum, moquette con qualsiasi tipo di supporto (PU, juta, lattice), gomma, pavimentazioni sportive indoor e anti-trauma. Ideale per applicazioni professionali ad alta performance.

- + Lungo tempo aperto
- + Forte presa iniziale
- + Basso contenuto di VOC
- + Pronto all'uso
- + Elevata versatilità

Usi consigliati

- Pavimenti in vinile omogeneo e PVC
- Moquette in quadrotte o teli con qualsiasi supporto
- Rivestimenti in poliestere o polistirene
- Pavimentazioni in linoleum
- Pavimenti in sughero con supporto in PVC
- Rivestimenti termo-acustici
- Pavimenti sportivi e piste d'atletica indoor

Copertura

Circa 350–500 g/m², a seconda del supporto e del tipo di rivestimento.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Il supporto deve essere asciutto, assorbente, resistente e privo di polvere, vernici, oli o altri contaminanti. Crepe e fessure devono essere chiuse con EPOXY ECO. Umidità massima ammessa: 3% per cemento, 0,5% per anidrite. In caso di superfici irregolari si consiglia l'applicazione di rasanti cementizi in polvere, come SELF LEVEL FLOORING della linea Suprimo, oppure rasanti pronti all'uso come TILECOAT. Per consolidamento e pulizia, si consiglia l'applicazione di PRIMER AC. In presenza di risalite o superfici molto umide, utilizzare PRIMER PU. Per massetti fragili o spolveranti, carteggiare e applicare PRIMER SP. In caso di ceramiche e marmi, carteggiare e trattare con primer prima della stesura dell'adesivo.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Mescolare prima dell'uso.

Introdurre il rivestimento in cantiere almeno 24 ore prima della posa per l'acclimatamento. Distendere e srotolare il materiale per ridurre tensioni e pieghe.



REXILENT ECO PLUS



ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE
PER PAVIMENTI RESILIENTI
AD ALTE PRESTAZIONI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Applicazione del prodotto

Portare il materiale in cantiere almeno 24 ore prima della posa. Adattare alla temperatura ambiente. Srotolare e distendere il rivestimento per eliminare tensioni.

Applicare in una sola mano con spatola dentata n°2, direttamente sul supporto. Posare il rivestimento su adesivo ancora fresco, premendo o massaggiando per garantire adesione completa e assenza di bolle.

Eventualmente appesantire le zone soggette a sollevamento.

Pedonabilità leggera dopo 24 ore.

Pulizia

Pulire con spugna umida. Attrezzi lavabili con acqua.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20162	6	kg	Secchiello	1
20163	13	kg	Secchiello	1
20164	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Resina acrilica
Aspetto fisico	Crema beige
pH	7.0–8.0
Viscosità	60.000–70.000 cps
Contenuto di solidi	Circa 75%
Codice doganale	3506 9190
Temperatura di applicazione	+5 °C / +40 °C
Tempo aperto	15–20 minuti
Tempo di asciugatura	24 ore
Inflammabilità	Non infiammabile



REXILENT ECO PLUS



ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE
PER PAVIMENTI RESILIENTI
AD ALTE PRESTAZIONI

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 11/06/2025

Controindicazioni

- Non idoneo per esterni (utilizzare ADHESIVA 2P/G)
- Non applicare sotto +5 °C
- Non usare su superfici umide o soggette a risalita non trattata
- Trattare superfici non assorbenti per migliorarne l'aggrappaggio

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.