



SPECIAL PU

ADESIVO POLIURETANICO
MONOCOMPONENTE
PER PARQUET



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo poliuretanico monocomponente, privo di solventi facilmente infiammabili, con ottima elasticità e senza contenuto d'acqua. Progettato per l'incollaggio professionale di pavimenti in legno, anche soggetti a traffico intenso, su supporti assorbenti e non assorbenti, inclusi quelli con riscaldamento a pavimento. Indurisce per reazione con l'umidità.

- + Privo di solventi infiammabili
- + Esente da acqua
- + Ritiro estremamente ridotto

Usi consigliati

- Pavimentazioni in legno anche soggette a traffico pesante
- Pavimentazioni in legno di qualsiasi formato ed essenza
- Pavimenti in legno multistrato o massello
- Pavimentazioni in legno prefinito, verniciato su cemento, marmo piastrelle in ceramica.
- Adatto per pavimenti radianti

Copertura

Circa 800–1200 g/m², in funzione della regolarità del fondo e del tipo di pavimentazione.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con l'adesivo epossidico bicomponente EPOXY ECO. L'umidità residua deve essere inferiore al 3% per superfici cementizie e allo 0,5% per superfici in anidrite. In caso di superfici irregolari, si consiglia l'applicazione di un rasante cementizio in polvere come il nostro SELF LEVEL FLOORING della linea Suprimo, oppure del rasante pronto all'uso TILECOAT. Si raccomanda l'uso del fissativo PRIMER AC per il consolidamento e la pulizia del supporto.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso. Aprire il sacchetto in alluminio e utilizzare con spatola dentata adeguata.

Applicazione del prodotto

Portare il rivestimento in cantiere almeno 24 ore prima della posa per consentirne l'acclimatamento alle condizioni ambientali. Seguire sempre le istruzioni del produttore in merito a temperatura e modalità di posa. Applicare l'adesivo con spatola dentata n° 2 o 3 a dente alto, stendendolo in modo uniforme sul sottofondo. Posizionare immediatamente gli



SPECIAL PU

ADESIVO POLIURETANICO
MONOCOMPONENTE
PER PARQUET



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

elementi in legno esercitando una pressione adeguata affinché la colla bagni completamente la superficie di contatto.

Pulizia

Pulire immediatamente l'attrezzatura con alcool etilico o diluente nitro. A indurimento avvenuto, rimozione solo meccanica.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20116-N	5	kg	Secchiello	1
20115-N	15	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Poliuretano
Aspetto fisico	Crema beige o colorata su richiesta
Percentuale di solidi	Circa 100%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+10 °C / +35 °C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 60–90 minuti
Pedonabilità dopo l'incollaggio	10–12 ore
Tempo di presa finale	48–72 ore
Tempo di attesa per levigatura	3 giorni

Controindicazioni

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +10 °C
- La temperatura ideale di applicazione è compresa tra +10 °C e +35 °C
- In caso di superfici non assorbenti, eseguire un trattamento meccanico per aumentarne la porosità

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



SPECIAL PU

ADESIVO POLIURETANICO
MONOCOMPONENTE
PER PARQUET



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.