



SPECIAL PU 2K



ADESIVO POLIURETANICO
BICOMPONENTE PER PARQUET
E PAVIMENTI IN LEGNO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 04/09/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo strutturale bicomponente a base poliuretanica (A+B), privo di acqua e solventi, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno su diversi tipi di supporto. Adatto anche in presenza di riscaldamento a pavimento..

- + Basso ritiro
- + Assenza di acqua libera
- + Privo di solventi
- + Alta resistenza meccanica

Usi consigliati

- Incollaggio di pavimenti in legno su: cemento, marmo, ceramica abrasa
- Applicazioni su massetti riscaldanti

Copertura

circa 1000–1200 g/m², variabile in funzione del tipo di spatola dentata utilizzata e delle condizioni del sottofondo.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Le superfici devono essere pulite, asciutte, solide e prive di agenti distaccanti. Umidità massima: 2% su cemento, 0,5% su anidrite. Il legno deve presentare un'umidità compresa tra il 7% e il 9%. In caso di sottofondi fragili o polverosi, trattare con PRIMER SP. Su superfici lisce come ceramica o marmo, è necessario carteggiare e rimuovere accuratamente i residui.

Preparazione del prodotto

Versare l'indurente (componente B) nella base (componente A) nel rapporto 9:1 (es. 1 kg B in 9 kg A). Mescolare per circa 5 minuti con mixer elettrico a bassa velocità (250–500 giri/min), evitando surriscaldamenti.

Applicazione del prodotto

Applicare con spatola dentata su tutta la superficie. Posizionare gli elementi in legno e premere affinché l'adesivo bagni tutta la superficie.

Pulizia

L'attrezzatura può essere pulita con diluente nitro o alcool etilico prima che il prodotto indurisca.



SPECIAL PU 2K



ADESIVO POLIURETANICO
BICOMPONENTE PER PARQUET
E PAVIMENTI IN LEGNO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 04/09/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	20161-N	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto	Aspetto componente A	Pasta tixotropica beige
	Aspetto componente B	Liquido color caramello
	Rapporto di miscelazione	9 kg (A) : 1 kg (B) – Totale 10 kg
	Peso specifico (miscela A+B)	1.54 kg/l
	Codice doganale (componenti A e B)	3909 5090
	Temperatura minima di applicazione	+12 °C
	Pot life	60–70 minuti a 25 °C
	Pedonabilità	10–12 ore a 25 °C
	Tempo per levigatura	3–4 giorni a 25 °C

Indicazioni

- Verificare sempre l'umidità del fondo e del legno con strumenti idonei
- Acclimatare per almeno una settimana tutti i materiali da installare (legno, colla, primer)
- Mantenere una temperatura ambiente tra +15 °C e +35 °C
- Garantire un'adeguata aerazione durante l'applicazione
- Non usare per stuccare fessure o giunti del parquet

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare



SPECIAL PU 2K

ADESIVO POLIURETANICO
BICOMPONENTE PER PARQUET
E PAVIMENTI IN LEGNO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 04/09/2025

se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.