



SPECIAL PU 2K



ADESIVO POLIURETANICO
BICOMPONENTE PER PARQUET
E PAVIMENTI IN LEGNO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo strutturale bicomponente a base poliuretanica (A+B), privo di acqua e solventi, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno su diversi tipi di supporto. Adatto anche in presenza di riscaldamento a pavimento..

- + Basso ritiro
- + Assenza di acqua libera
- + Privo di solventi
- + Alta resistenza meccanica

Usi consigliati

- Incollaggio di pavimenti in legno su: cemento, marmo, ceramica abrasa
- Applicazioni su massetti riscaldanti

Copertura

circa 1000–1200 g/m², variabile in funzione del tipo di spatola dentata utilizzata e delle condizioni del sottofondo.

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Le superfici devono essere pulite, asciutte, solide e prive di agenti distaccanti. Umidità massima: 2% su cemento, 0,5% su anidrite. Il legno deve presentare un'umidità compresa tra il 7% e il 9%. In caso di sottofondi fragili o polverosi, trattare con PRIMER SP. Su superfici lisce come ceramica o marmo, è necessario carteggiare e rimuovere accuratamente i residui.

Preparazione del prodotto

Versare l'indurente (componente B) nella base (componente A) nel rapporto 9:1 (es. 1 kg B in 9 kg A). Mescolare per circa 5 minuti con mixer elettrico a bassa velocità (250–500 giri/min), evitando surriscaldamenti.

Applicazione del prodotto

Applicare con spatola dentata su tutta la superficie. Posizionare gli elementi in legno e premere affinché l'adesivo bagni tutta la superficie.

Pulizia

L'attrezzatura può essere pulita con diluente nitro o alcool etilico prima che il prodotto indurisca.



SPECIAL PU 2K



ADESIVO POLIURETANICO
BICOMPONENTE PER PARQUET
E PAVIMENTI IN LEGNO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	20161-N	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto	spetto componente A	Pasta tixotropica beige
	Aspetto componente B	Liquido color caramello
	Rapporto di miscelazione	9 kg (A) : 1 kg (B) – Totale 10 kg
	Peso specifico (miscela A+B)	1.54 kg/l
	Codice doganale (componenti A e B)	3909 5090
	Temperatura minima di applicazione	+12 °C
	Pot life	60–70 minuti a 25 °C
	Pedonabilità	10–12 ore a 25 °C
	Tempo per levigatura	3–4 giorni a 25 °C

Indicazioni	• Verificare sempre l'umidità del fondo e del legno con strumenti idonei • Acclimatare per almeno una settimana tutti i materiali da installare (legno, colla, primer) • Mantenere una temperatura ambiente tra +15 °C e +35 °C • Garantire un'adeguata aerazione durante l'applicazione • Non usare per stuccare fessure o giunti del parquet
-------------	--

Disposizioni finali	Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.
---------------------	--

Conservazione	Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
---------------	--

Avvertenze	Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare
------------	--



SPECIAL PU 2K

ADESIVO POLIURETANICO
BICOMPONENTE PER PARQUET
E PAVIMENTI IN LEGNO



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.