UNIFIX ECO

ADESIVO ACRILICO RIGIDO DI MONTAGGIO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo monocomponente a base acrilica, a presa rigida, privo di solventi. Specificamente formulato per l'incollaggio strutturale in edilizia, è ideale per l'applicazione di materiali termo- e fonoassorbenti, piastrelle, ceramica, sughero e battiscopa. Indicato sia per uso professionale che per il fai da te.

+ Privo di solventi
+ Carteggiabile e verniciabile una volta asciutto
+ Elevato potere adesivo iniziale (effetto ventosa)
+ Non necessita di supporto meccanico (chiodi)
+ Basso contenuto di VOC

Usi consigliati

- Incollaggi strutturali in ambito edile
- Fissaggio di battiscopa in legno, PVC e ceramica
- Applicazione di piastrelle, ceramiche e elementi in poliuretano
- Pannelli in sughero e materiali termo/fonoassorbenti
- Lavori domestici e hobbistici

Copertura

Fino a 20 metri lineari per cartuccia (Ø cordolo standard)
200–300 g/m² se applicato con spatola

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo
Le superfici devono essere asciutte, solide, assorbenti e prive di polvere, oli o residui di vernici. Eventuali irregolarità devono essere stuccate con GLASTER – stucco super leggero.

Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all'uso.
Nel caso di utilizzo in cartuccia, tagliare il sigillo e applicare con una pistola estrusore professionale.

Applicazione del prodotto
Applicare l'adesivo su una delle due superfici da incollare, distribuendolo in cordoli continui o a punti (in caso di cartuccia) oppure con spatola (in caso di secchiello), in modo da coprire uniformemente l'area di contatto. Unire le superfici esercitando una pressione omogenea per favorire l'adesione. L'adesivo garantisce un'elevata presa iniziale (effetto ventosa), ma il fissaggio definitivo si ottiene entro 48–72 ore.

Pulizia
Pulire l'attrezzatura con acqua quando il prodotto è ancora fresco.
Una volta indurito, il residuo deve essere rimosso meccanicamente.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

UNIFIX ECO

ADESIVO ACRILICO RIGIDO DI MONTAGGIO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30012	300	ml	Cartuccia	24
30014	1	kg	Barattolo	24
30015	6	kg	Secchiello	1
30016	13	kg	Secchiello	1
30017	20	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto

Base	Acrilica
Aspetto fisico	Pasta bianca
Solidi	Circa 75%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C / +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	30–40 minuti
Tempo di presa finale	48–72 ore

Controindicazioni

- Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C.
- Si consiglia l'applicazione tra +10°C e +35°C.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 24 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

UNIFIX ECO

ADESIVO ACRILICO RIGIDO DI MONTAGGIO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com