

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 04/10/2023

VK L

PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO



Collante vinil-etilenico a base acquosa per l'applicazione di tutti i tipi di pavimenti in legno massello

Adatto per

- Pavimenti in legno massello
- Pavimenti in legno su fondi assorbenti
- Parquet non prefinito su ceramica (previa sgrassatura)
- Pavimenti in legno su fondi riscaldati

CARATTERISTICHE TECNICHE

- + Colore marrone chiaro
- + Forte presa finale
- + Basso VOC (sostanze organiche volatili)

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe devono essere chiuse con il nostro adesivo epossidico a 2 componenti EPOXY. Il sottofondo deve avere un'umidità compresa: per le superfici in cemento max. 3% - per le superfici in anidride max. 0,5%. Su fondi irregolari si consiglia l'utilizzo di lisciature autolivellanti a base cementizia. Per rendere queste maggiormente performanti anche a basse temperature addittivarle con il nostro VISOLYN ST100 in percentuale del 10% sulla quantità di lisciatura. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia.

PREPARAZIONE DEL RIVESTIMENTO

Prima di procedere alla posa del rivestimento si consiglia di portarlo in cantiere il giorno prima al fine di permettere un adattamento alle temperature dell'ambiente di posa. Posare il rivestimento seguendo le indicazioni di temperatura fornite in tabella.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

L'adesivo si applica in una sola mano con un rullo o con una spatola dentata n° 3.

A SPATOLA - Applicare il prodotto con spatola dentata n°3 direttamente sul pavimento da rivestire. Procedere quindi alla stesura dei materiali.

CONSUMO

800-1000g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. L'attrezzatura si può pulire con acqua prima dell'indurimento.

SCHEMA TECNICA

AGGIORNATA AL: 04/10/2023

VK L

PRODOTTI PER PAVIMENTI IN LEGNO



CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare a temperature inferiori a + 10°C
- Non utilizzare su superfici umide o soggette a risalita di umidità
- Trattare le superfici non assorbenti in modo da renderle porose.

CONFEZIONI

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
20036-N	6	kg	Secchiello	1
20037-N	13	kg	Secchiello	1
20038-N	20	kg	Secchiello	1

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Base	Vinil-etilenica
Aspetto fisico	Crema marrone chiaro
PH	4.5
Viscosità	100000-150000 cps
Percentuale di solidi	Circa 70%
Codice doganale	3909 5090
Temperatura di applicazione	+5°C +40°C
Tempo di attesa	0-20 minuti
Tempo aperto	Circa 30-40 minuti
Completa asciugatura	48/72 ore
Tempo di attesa per levigatura	20/30 giorni

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

www.acm-italy.com