



VK L22

ADESIVO STRUTTURALE
EPOSSI-POLIURETANICO PER
PARQUET E SUPERFICI AD ALTE
PRESTAZIONI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Informazioni sul prodotto

Adesivo bicomponente strutturale a base epossi-poliuretanica (A+B), privo di solventi, progettato per l'incollaggio di pavimenti in legno massello, multistrato, prefinito o verniciato, anche in presenza di riscaldamento a pavimento o traffico intenso. Garantisce ottima adesione e resistenza meccanica su molteplici superfici.

- + Senza solventi
- + Forte adesione
- + Bassissimo ritiro
- + Ottima stabilità dimensionale

Usi consigliati

- Pavimentazioni in legno sottoposte a traffico intenso
- Pavimenti in legno di qualsiasi formato ed essenza
- Parquet prefinito, verniciato, multistrato o massello
- Ideale per pavimenti radianti

Copertura

1000–1200 g/m² (variabile in base alla superficie e alla spatola utilizzata).

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, solide e prive di sostanze distaccanti. L'umidità residua del supporto deve essere:

- Cemento: max 3%
- Anidrite: max 0,5%

Preparazione del prodotto

Versare completamente il componente B (indurente) nel componente A (resina) e miscelare accuratamente con un mixer elettrico a bassa velocità per almeno 5 minuti, fino a ottenere un colore uniforme.

Rapporto di miscelazione: 9:1 (A:B)

Applicazione del prodotto

Stendere l'adesivo con spatola dentata n°2/3 su superfici non superiori ai 10 m² alla volta. Applicare gli elementi lignei esercitando una pressione uniforme per garantire il contatto.

Pulizia

Pulire subito l'attrezzatura con diluente nitro o alcool etilico. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.



VK L22

ADESIVO STRUTTURALE
EPOSSI-POLIURETANICO PER
PARQUET E SUPERFICI AD ALTE
PRESTAZIONI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Confezioni	CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
	20039-5-N	5	kg	Secchiello	1
	20040-N	10	kg	Secchiello	1

Dati tecnici del prodotto	Aspetto componente A	Pasta tixotropica
	Aspetto componente B	Pasta tixotropica pigmentata per legni chiari e scuri
	Rapporto di miscelazione	9:1 (COMP A: 9 kg – COMP B: 1 kg – TOTALE: 10 kg)
	Base chimica	Sistema epossì-poliuretano
	Codice doganale (A e B)	3909 5090
	Temperatura minima di applicazione	+12 °C
	Temperatura ambiente consigliata	+15 °C / +35 °C
	Peso specifico	1,60 kg/l
	Pot life	60–80 minuti a 25 °C
	Pedonabilità dopo incollaggio	6–8 ore a 25 °C
	Tempo di attesa per la levigatura	3–4 giorni a 25 °C
	Percentuale di solidi	> 90%

Indicazioni

Verificare sempre l'umidità del sottofondo e del pavimento da incollare con strumenti adeguati. Prima della posa, acclimatare gli elementi in legno e i prodotti per la posa (collanti, primer, vernici) a una temperatura compresa tra +15°C e +35°C. L'ambiente di posa deve avere un'umidità relativa inferiore al 70%. Non posare in ambienti eccessivamente umidi. Non incollare il parquet nella parte perimetrale (fianchi e teste). Aerare bene il locale durante l'applicazione. Non utilizzare il prodotto per colmare crepe nei listoni di legno.

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Smaltire i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.



VK L22

ADESIVO STRUTTURALE
EPOSSI-POLIURETANICO PER
PARQUET E SUPERFICI AD ALTE
PRESTAZIONI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

Conservazione

Il prodotto è garantito nella sua confezione originale, in condizioni standard (+5 °C a +35 °C o da +41 °F a +95 °F), per 18 mesi dalla data di produzione. È importante mantenere il prodotto in condizioni asciutte, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale, ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.