FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

ADHESIVA 2PG

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA

Adhesivo estructural de epoxi-poliuretano de dos componentes (A+B), adecuado para pegar pavimentos de caucho, pavimentos resilientes y pavimentos deportivos, tanto de interior cuanto de exterior, parque preacabado o madera dura de cualquier tipo.

Adecuado para:

- Pavimentos de caucho cuadriculado o rollos sujetos a tráfico pesado
- Pavimentos vinílicos sobre cemento, mármol o cerámica
- Pavimentos acolchados, incluido el caucho natural, con respaldo liso o texturizado, incluso para uso en exteriores
- Césped sintético
- Parque preacabado
- Parque multicapa
- Madera dura de cualquier grosor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Sin disolventes
+ Baja contracción
+ Fuerte Agarre

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, porosos, libres de polvo y libres de pintura y aceite. Cualquier grieta debe sellarse con nuestro adhesivo epóxido EPOXY ECO a 2 componentes. El substrato debe tener una humedad máxima: en superficies de cemento un máximo de 3%; de yeso un máximo de 0.5%. En fondos irregulares, recomendamos utilizar un compuesto recrecido cementoso autonivelante. Para mejorar aún más la nivelación, incluido a bajas temperaturas, también sugerimos usar nuestro VISOLYN ST100 en un porcentaje del 10% en la cantidad del compuesto. Siempre recomendamos el uso de nuestro sellador PRIMER AC para la consolidación y limpieza.

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el trabajo para que se aclimaten a las temperaturas del ambiente. Aplique el producto de acuerdo con la temperatura de instalación recomendada por el fabricante. Desempaque o desenrolle cuidadosamente el pavimento por instalar para disminuir la tensión y las arrugas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Combine el componente B (endurecedor) con el componente A (base de resina de la bolsa más grande) y mezclar los dos componentes hasta que resulte un color homogéneo. Recomendamos usar una batidora eléctrica de baja velocidad durante unos 5 minutos

APLICACIÓN

Extienda la mezcla adhesiva con una espátula ranurada (ver más abajo). Utilice una espátula ranurada n°2/3 directamente sobre el suelo a colocar. Aplicar el adhesivo para que cubra cada superficie de contacto.

CONSUMO

800 – 1000 g/m²

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

ADHESIVA 2PG

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA

LIMPIEZA

Recomendamos limpiar las herramientas con un diluyente nitro.

CONTRAINDICACIONES

- No usar a temperaturas inferiores a +10°C
- Recomendamos temperaturas de funcionamiento entre +10°C y +35°C
- Tratar las superficies no absorbentes para que se vuelvan porosas.

CONSUMO

800-1000 g/m^2

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20047-5-N	5	kg	Balde	1
20048-10-N	10	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Epoxi-poliuretano
Apariencia física	Crema beige o color bajo pedido
Proporción	9:1
Porcentaje de sólidos	Alrededor del 60%
Código aduanero	(AeB) 3909 5090
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Alrededor de 60 minutos
Caminabilidad tras la adhesión	12-24 horas
Tiempo de secado	48 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com