

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 19/09/2023

ADHESIVA SBR

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



Однокомпонентный клей SBR (Styrene Butadiene Rubber) на водной основе, для склеивания строительных элементов и термоакустических абсорбирующих материалов. Высокая адгезия на низкоабсорбирующих поверхностях, упруго-сильная адгезия.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Склеивание деталей в строительстве
- Деревянные, ПВХ, керамические плитусы
- Применение настенной плитки и керамики
- Панели, карнизы и розетки из полистирола и полиуретана
- Пробка, тепло- и звукопоглощающие материалы
- Термоизоляционные плиты
- Плитус из ПВХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Быстросохнущий
- + Сильное начальное схватывание
- + Тиксотропный
- + Без растворителей
- + Очень низкая усадка
- + Не требует фиксации гвоздями
- + Сильный эффект присоски

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть сухими, впитывающими, прочными, без пыли, красок или масел. Для любых трещин или отверстий на поверхности используйте нашу суперлегкую шпатлевку GLASTER.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Однокомпонентный клей готов к использованию. Вырежьте «носик» картриджа и используйте специальный пистолет для выдавливания клея из картриджа.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Наносите клей так, чтобы он намочил каждую точку контактной поверхности.

РАСХОД

1 картридж 18-20 пог.м. или 200-300 г/кв.м. при нанесении шпателем.

ОЧИСТКА

Рекомендуется промывать инструменты прохладной водой, в противном случае удалить механически.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3°C

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 19/09/2023

ADHESIVA SBR

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



- Рекомендуется применение от +10°C до +35°C

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
30002	300	мл.	Картридж	24
30003	6	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в течение 24 месяцев с даты производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Водная плюс SBR
Цвет	светло-коричневый, темно - коричневый
Процент твердых веществ	Около 80%
таможенного Кодекса	3506 9100
Температура применения	+10°C +35°C
время захвата	10-15 минут
Открытое время	Около 30-40 минут
время сушки	48 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Выгружайте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, описанная в данном Техническом паспорте, основана на нашем многолетнем опыте, но носит ориентировочный характер. Поэтому пользователь должен оценить, подходит ли продукт для его конкретного применения, и берет на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com