

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA SBR

ADHESIVOS, MASILLA Y SELLADORES



Adhesivo base de agua monocomponente SBR, específico para pegar elementos estructurales de construcción, materiales absorbentes termoacústicos, etc.

Adecuado para:

- Adhesivo estructural para construcción
- Aplicaciones de zócalo de madera, PVC y cerámica
- Aplicaciones de azulejos, cerámica y poliuretano
- Paneles, marcos y rosetones de poliestireno y poliuretano
- Corcho y materiales termoacústicos
- Aplicaciones de bricolaje
- Materiales laminados y de vidrio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- + Secado rápido
- + Fuerte agarre inicial
- + Tixotrópico
- + Sin disolventes
- + Baja contracción
- + No se requiere soporte para clavos
- + Fuerte efecto de succión

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben ser secos, absorbentes, fuertes, libres de polvo, pinturas o aceites. Cualquier grieta o agujero en la pared debe cubrirse con nuestra masilla extraligera GLASTER.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo monocomponente y listo para usar. Corte el sello del cartucho y use una pistola de calafateo especial para cartuchos

APLICACIÓN

Aplique los elementos de forma que el pegamento alcance toda la superficie de contacto.

CONSUMO

200 – 300 g/m², 20 m (lineal) por cartucho

LIMPIEZA

Limpie el equipo con agua dulce inmediatamente después de su uso, o retírelo mecánicamente.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar a temperaturas inferiores a +3 °C
- Se recomienda la aplicación entre +10 °C y +35 °C

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30002	300	MI	cartucho	24

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA SBR

ADHESIVOS, MASILLA Y SELLADORES



30003	6	kg	balde	1
-------	---	----	-------	---

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Agua -SBR
Apariencia y color	Marrón claro-oscuro
Porcentaje de sólidos	alrededor del 80%
Código aduanero	3506 9100
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de agarre inicial	Ninguno
Tiempo abierto	Alrededor de 30-40 min
Tiempo de secado completo	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.