

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA ST 25 ECO

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA



Adhesivo mono componente, con una base de silano polimérico modificado. Tiene una elasticidad específica de bajo módulo para la fijación de LVT, SPC y LVT rígidos y también es adecuado como adhesivo de pura general para colocar todo tipo de suelos acolchados, en particular todos los tipos de PVC.

Adecuado para:

- LVT ("Baldosas de vinilo de lujo")
- LVT rígido en baldosas o láminas
- Baldosas y pavimentos de PVC puro y mezclado en rollo
- PVC con soporte de espuma y sobre soporte multicapa
- Baldosas compuestas de vinilo (VCT)
- Moqueta con todo tipo de respaldo (látex, espuma de PVC y poliuretano, yute natural y Action-Back, etc.)
- Linóleo con todo tipo de respaldo
- Pavimentos con respaldo de poliuretano
- Pavimentos libres de poliolefinas y cloro
- Pavimentos de goma (en baldosas y láminas, incluidos los pisos laminados con un respaldo de goma o espuma)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes o no absorbentes, niveladas y mecánicamente sólidas, libres de polvo y de cualquier material que pueda afectar a la adherencia (cera, pintura, aceite, grasa). Es importante verificar el nivel de humedad del suelo antes de colocar el piso; Debe ser inferior al 2% en la base de hormigón y no más del 0,5% para la regla a base de yeso o anhídrita, asegurándose de que no haya humedad ascendente. Las soleras flotantes en pisos suspendidos, pisos aislados y en pisos inclinados deben aislarse con una membrana a prueba de humedad. Las bases de cemento con alta humedad, demasiado finas o polvorientas, deben tratarse con nuestro PRIMER PU. Para colocar en pisos existentes, como baldosas y mármol, es aconsejable lijar primero la superficie y eliminar completamente todas las partículas. A partir de entonces, y antes de aplicar el adhesivo, recomendamos preparar la superficie con nuestro PRIMER SP (creado específicamente para pavimentos con humedad y moho) donde el ambiente tenga alta humedad o humedad ascendente. También mejora la adherencia y ayuda a unir y mantener el suelo.

PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de colocar el pavimento, se recomienda dejarlo en el sitio durante 1 día para que se aclimate a la temperatura ambiente del área. Siga las instrucciones del fabricante para colocar el piso. Desenrolle el producto, o desempaquetelo, para relajar cualquier pliegue o pliegue. Coloque el pavimento lo antes posible para que el adhesivo esté fresco y extendido uniformemente. Evite dejar burbujas, extienda el adhesivo con cuidado para cubrir la espalda de manera uniforme. Evite presionar los bordes y las juntas. Unos minutos después de la colocación, el piso debe alisarse cuidadosamente. Si no está perfectamente nivelado, pese las áreas elevadas y en los bordes y juntas. El piso debe estar listo para caminar 24 horas después de la colocación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

ADHESIVA ST 25 ECO es un producto listo para usar que no requiere ninguna mezcla. Extienda la cantidad requerida de adhesivo de acuerdo con el tipo de soporte, utilizando la espátula no2 con muescas recomendada.

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA ST 25 ECO

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA



APLICACIÓN

SPATULA - Recomendamos aplicar el producto utilizando una llana de 2" con muescas en una sola capa, directamente sobre el suelo a cubrir. Luego coloque el producto.

CONSUMO

El consumo varía según la planitud de la superficie y el tipo de soporte del pavimento (y qué tipo de espátula se está utilizando). Aproximadamente 600 - 800g / m² (El consumo varía según la planitud de la superficie y el tipo de soporte del pavimento y de qué tipo de espátula se está utilizando)

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar el equipo con diluyente.

CONTRAINDICACIONES

1. Compruebe siempre la humedad del suelo y la humedad del suelo utilizando los instrumentos adecuados
2. Extender el adhesivo sobre una superficie que permita una cobertura adecuada durante el tiempo abierto (50 minutos a +23oC)
3. No usar en zonas de humedad excesiva
4. Airear el ambiente durante la aplicación del producto
5. No aplicar sobre cemento fresco (espere al menos 20 días)
6. No usar en superficies alquitranadas donde exista la posibilidad de secreciones de aceite
7. No aplicar sobre hormigón fresco o sin secar
8. No utilizar en temperaturas inferiores a +10°C
9. No usar en condiciones húmedas o en áreas que no hayan sido tratadas por humedad ascendente
10. Tratar las superficies no absorbentes para que se vuelvan porosas

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20156-N	15	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

Este producto está garantizado, si está en su embalaje original y se almacena entre 15-35°, durante un período de 12 meses. Es importante almacenar el producto en un espacio seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor directas y fuera de la luz solar directa.

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/23

ADHESIVA ST 25 ECO

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Silano modificado
Apariencia y color	Pasta blanca
Peso específico	1.5Kg/l
Código aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	De +10°C a +35°C
Tiempo abierto	35-50 minutos
Tiempo de agarre	2-3 horas
Resistencia a caminar	6/8 horas
Resistencia de peso pesado (dependiendo de la base)	24/48 horas
Elasticidad adecuada a los soportes	Muy bien
Resistencia al envejecimiento	Muy bien
Resistencia a la humedad	Muy bien
Adhesión y cohesión (PVC, LVT, caucho, linóleo)	Excelente

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.