FICHA TÉCNICA

ACTUALIZADO A: 17/10/2023

PRIMER+ CB GEL

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN A LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

Imprimación especial acrílico en gel. PRIMER+ CB GEL es particularmente adecuado como promotor de adhesión antideslizante para aplicaciones de rodillos en superficies no porosas.

Adecuado para:

- Aplicación en superficies no porosas o selladas.
- Aplicaciones en paneles de yeso.
- Aplicaciones de rodillos en superficies de vidrio y metal.
- Promotor de adherencia o superficie no absorbente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Listo para usar
+ Inodoro
+ No gotea
+ Bajo VOC

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

PRIMER+ CB GEL está listo para usar en forma de gel.

APLICACIÓN

Proceda con la aplicación de PRIMER+ CB GEL en paredes con rodillo de lana de pelo corto. El producto se seca en 3 horas a 20/23°C. El clima varía dependiendo de las temperaturas y las características del entorno.

Su forma de GEL permite una aplicación fácil y limpia, sin gotear en el suelo.

CONSUMO

Aprox. 80-100 g/m2 dependiendo de la porosidad del sustrato

LIMPIEZA

Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su aplicación directa sobre bases oleosas. Teme a las heladas.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDADES	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30207	2,5	Litros	Cucharón rectangular	6
30208	5	Litros	Cucharón rectangular	2
30209	10	Litros	Cucharón rectangular	1

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

ACTUALIZADO A: 17/10/2023

PRIMER+ CB GEL

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN A LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS MURALES

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en el embalaje original, en condiciones estándar (+ 5 °C + 35 °C), durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante almacenar el producto en un lugar seco y lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico a base de agua
Apariencia física y color	Gel blanco
PH	7.0
Viscosidad	15000-25000 cps
Porcentaje de sólidos	35%
Código aduanero	3209 1000
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de secado completo	3 horas
No inflamable	
No resistentes a heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com