ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

REXILENT

КЛЕИ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ, ПВХ ПОКРЫТИЙ И ЛИНОЛЕУМА

Акриловый клей, созданный для фиксации всех типов напольных покрытий из ПВХ (гомогенных и гетерогенных), линолеума и мягких полов в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гомогенные виниловые полы и ПВХ
- ПВХ плитка и ковровая плитка
- Покрытия из полиэстера и полистирола
- Полы из линолеума
- Полы из натуральной пробки или с ПВХ подложкой
- Тепловые и акустические покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ Долгое открытое время
+ Сильный начальный захват
+ Низкое содержание ЛОС (летучие органические соединения)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания должны быть сухими, впитывающими или не впитывающими, ровными и механически твердыми, свободными от пыли и любых материалов, которые могут повлиять на адгезию (воск, краска, масло, жир). Любые трещины должны быть заделаны с помощью нашего 2-х компонентного эпоксидного клея EPOXY ECO. Уровень влажности основания перед укладкой напольного покрытия должен быть ниже 2% для бетонного основания и не более 0,5% для стяжки на основе гипса или ангидрита. На неровном основании мы рекомендуем использовать самовыравнивающийся раствор на цементной основе. Мы рекомендуем использовать наш герметик PRIMER AC для ухода и чистоты.

Перед укладкой напольного покрытия рекомендуется оставить его на месте на 1 день, чтобы оно адаптировалось к температуре окружающей среды в данном помещении. Разверните изделие или распакуйте его, чтобы разгладились складки. При укладке напольного покрытия следуйте инструкциям производителя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к употреблению.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

ШПАТЕЛЬ - Мы рекомендуем наносить средство с помощью 2-дюймового зубчатого шпателя в один слой непосредственно на покрываемое основание, затем настелите покрытие.

РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от ровности поверхности и типа основания для пола (и типа используемого шпателя): приблизительно 250-350 г / м2[2]

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ОЧИСТКА

Рекомендуется стереть излишки клея с поверхности влажной тканью, инструменты промыть чистой водой.

РУКОВОДСТВО

- Не подходит для наружного применения (используйте ADHESIVA 2P/ G)
- Не подходит для температур ниже +3 °C
- Не подходит для использования на влажных поверхностях или участках, которые не были обработаны от повышенной влажности.
- Обработайте не впитывающие поверхности, чтобы сделать их пористыми

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
20023-N	6	кг.	Ведро	1
20024-N	13	кг.	Ведро	1
20025-N	20	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие предоставляется в течение 18 месяцев с даты изготовления, оптимальный диапазон температур при хранении от +5C до +40C. Не допускать замерзания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	**Акриловая смола**
Внешний вид	Бежевая паста
PH	6,8
Вязкость	Вязкость 45000-55000 cps
Процентное содержание твердых веществ	77,0%
Таможенный код	3506 9190
Рабочая температура	+ 5 ° C + 40 ° C
Время открытия	30-40 минут
Время полного высыхания	24 часа
Негорючий	

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте. Выбросьте остатки в специальные контейнеры для строительных материалов.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, хотя и является результатом нашей долгой и опытной работы, является лишь ориентировочной. Таким образом, те, кто намеревается использовать его, должны оценить, подходит ли продукт для применения, и взять на себя ответственность за его использование.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com