FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

REXILENT ECO PLUS

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO
PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO

Adhesivo base agua creado para fijar todo tipo de pavimentos de PVC (puro y mezclado), PVC comercial, LVT, linóleo, pavimentos resilientes, todo tipo de baldosas con respaldo de espuma, yute y látex, pistas de atletismo y pavimentos multideportivo en caucho (uso interior), pavimentos resilientes para interior y pavimentos anti trauma.

Adecuado para:

- Pavimentos de vinilo homogéneo y PVC
- Baldosas de PVC y moquetas
- Revestimientos de poliéster y poliestireno
- Pavimentos de linóleo
- Pavimentos de corcho natural o con soporte de PVC
- Revestimientos térmicos y acústicos
- Todo tipo de moqueta
- Pavimentaciones deportivas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Largo tiempo abierto
+ Fuerte agarre inicial
+ Bajo VOC

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes mecánicamente y estar exentos de polvo, desencofrantes (ceras, pinturas, aceites) o cualquier otra materia extraña que pueda perjudicar la adherencia. Es importante comprobar la humedad del sustrato antes de pegar la solera; debe ser inferior al 2% en soleras de cemento y no superior al 0,5% en soleras de yeso o anhidrita, asegurándose de que no haya humedad por capilaridad. Las soleras flotantes sobre capas de aligeramiento y aislamiento y las soleras sobre terraplenes deben aislarse con una barrera de vapor. Los soportes de cemento con alto contenido de humedad, demasiado finos o polvorientos deben tratarse con nuestro PRIMER PU. Para pegar sobre sustratos ya existentes, como cerámica y mármol, debe mejorarse la adherencia lijando la superficie y eliminando cuidadosamente los residuos. Posteriormente, antes de aplicar el adhesivo, recomendamos tratar la superficie con nuestro PRIMER SP (específico para suelos húmedos con hongos y moho) en caso de humedad ascendente o zonas excesivamente húmedas. También actúa como promotor de adherencia y ayuda a consolidar y limpiar el propio suelo.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

REXILENT ECO PLUS está listo para usar

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO

Antes de colocar el pavimento, se recomienda llevarlo a la obra el día anterior para que se adapte a las temperaturas del entorno de colocación. Siga las instrucciones del fabricante en cuanto a la técnica de colocación. Desenrolle, o simplemente desembale, el revestimiento de pavimento que vaya a colocar para reducir tensiones o arrugas. La colocación debe realizarse con un breve tiempo de espera mientras la capa adhesiva esté todavía fresca: las líneas adhesivas deben aplanarse. Evite la formación de burbujas de aire masajeando cuidadosamente el revestimiento para garantizar una buena transferencia del adhesivo en el reverso. Evite una tensión excesiva en las juntas. Unos minutos después de la colocación, el revestimiento del suelo debe enrollarse o masajearse de nuevo. Si el suelo no

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

está perfectamente plano, lastre (con sacos de arena u otros medios) las partes deformadas, las juntas y las cabezas. Los suelos encolados pueden pisarse aproximadamente 24 horas después de su colocación.

APLICACIÓN

SPATULA - Recomendamos aplicar el producto utilizando una llana de 2" con muescas en una sola capa, directamente sobre el suelo a cubrir. Luego coloque el producto.

CONSUMO

El consumo varía según la planitud de la superficie y el tipo de soporte del piso (y qué tipo de espátula se está utilizando): aproximadamente 350 - 500g / m2

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de la superficie con un paño húmedo.

CONTRAINDICACIONES

- No apto para uso exterior (utilice ADHESIVA 2P/G)
- No apto para temperaturas inferiores a +5 °C
- No apto para su uso en superficies húmedas o áreas que no han sido tratadas para la humedad ascendente
- Tratar superficies no absorbentes para hacerlas porosas

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20162	6	kg	Balde	1
20163	13	kg	Balde	1
20164	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia física	Pasta beige
PH	7.0 - 8.0
Viscosidad	60000 - 70000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 75%
Código aduanero	3506 9190
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo abierto	15-20 minutos
Tiempo completo de secado	24 horas
No inflamable	

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com