

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **REXILGUM LVT**

## **PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO**



Adhesivo al agua creado para fijar todo tipo de suelos de PVC (puros y mezclados), pavimentos de caucho natural y sintético, baldosas y pavimentos textiles, linóleo, pavimentos resilientes, LVT y pavimentos deportivos de interior.

Adecuado para:

- Pavimentos de vinilo puro y PVC
- Azulejos LVT y moquetas
- Revestimientos de PVC para baldosas cerámicas y mármoles
- Pavimento de linóleo con soporte de yute
- Pavimento de corcho natural o con soporte de PVC
- Pavimentos de caucho natural con respaldo áspero o liso

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- + Tiempo abierto optimal
- + Fuerte agarre inicial
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

### **PREPARACIÓN DEL SUSTRATO**

Todos los suelos deben estar secos, absorbentes o no absorbentes, nivelados y mecánicamente sólidos, libres de polvo y de cualquier material que pueda afectar a la adherencia (cera, pintura, aceite, grasa). Cualquier hueco debe sellarse con nuestro adhesivo de resina epoxi de 2 partes EPOXY. El nivel de humedad del suelo antes de colocar el piso debe ser inferior al 2% en la base de concreto y no más del 0.5% para la regla a base de yeso o anhidrita. En terrenos irregulares, recomendamos utilizar una solución autonivelante a base de cemento. Para un rendimiento supremo a bajas temperaturas, agregue nuestro VISOLYN ST100 en incrementos del 10% a la solución. Recomendamos utilizar nuestro sellador AC PRIMER para el mantenimiento y la limpieza.

### **PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO**

Antes de colocar el revestimiento, se recomienda dejarlo en el sitio durante 1 día para que se aclimate a la temperatura ambiente del área. Siga las instrucciones del fabricante para colocar el piso. Desenrolle el producto, o desempaquéte, para relajar cualquier pliegue o pliegue.

### **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

El producto está listo para usar.

### **APLICACIÓN**

SPATULA - Recomendamos aplicar el producto utilizando una llana de 2" con muescas en una sola capa, directamente sobre el suelo a cubrir. Luego coloque el producto.

### **CONSUMO**

300-450 g/m<sup>2</sup>

### **LIMPIEZA**

Se recomienda limpiar cualquier exceso de pasta de la superficie con un paño húmedo.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

## REXILGUM LVT

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS RESILIENTES, LVT Y CAUCHO



### CONTRAINDICACIONES

- No apto para uso exterior (utilice ADHESIVA 2P/G)
- No apto para temperaturas inferiores a +3 °C
- No apto para su uso en superficies húmedas o áreas que no han sido tratadas para la humedad ascendente
- Tratar superficies no absorbentes para hacerlas porosas

### EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20168	6	kg	Balde	1
20169	13	kg	Balde	1
20170	20	kg	Balde	1

### ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Copolímero acrílico
Apariencia física	Pasta beige
PH	6.7
Viscosidad	35000-40000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 70%
Código aduanero	3506 9190
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	15-20 minutos
Tiempo abierto	Aprox. 30-40 minutos
Tiempo de secado completo	24 horas
No inflamable	

### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

### ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)