

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK L12

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA



Un adhesivo epoxi-poliuretano de 2 partes (A + B), creado para la instalación de todo tipo de suelos de madera.

Adecuado para:

- Pavimentos de madera también sometidos a tráfico intenso
- Pavimentos de madera en cualquier formato y origen
- Pavimentos laminados o de madera maciza
- Pavimentos de madera preacabados o barnizados
- Pavimentos de madera maciza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Sin disolventes
- + Contracción muy baja
- + Fuerte adherencia en todas las superficies

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Las posibles grietas deben cerrarse con nuestro adhesivo epoxi de 2 componentes EPOXY. El sustrato debe tener un contenido de humedad de: para superficies de hormigón máx. 3% - para superficies de anhidrita máx. 0,5%. En soportes irregulares, se recomienda el uso de alisadores autonivelantes a base de cemento. Para aumentar el rendimiento de éstas incluso a bajas temperaturas, añadir nuestro VISOLYN ST100 en una proporción del 10% de la cantidad de alisado. Siempre recomendamos el uso de nuestro fijador PRIMER AC para la consolidación y limpieza.

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el trabajo de aclimatación a temperatura ambiente. Aplique el producto de acuerdo con la temperatura de instalación recomendada por el fabricante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Vierta la Parte B (endurecedor) en un cubo mezclador grande con la Parte A (base de resina) y mezcle ambas juntas cuidadosamente para formar un color uniforme. Sugerimos usar un mezclador eléctrico de baja velocidad durante 5 minutos.

APLICACIÓN

Extienda el adhesivo mezclado (ver arriba) con una espátula ranurada. Aplicar con una espátula n° 2/3 directamente sobre el suelo a colocar. Asegúrese de que el adhesivo recubre cada punto de contacto.

COBERTURA

800-1000g/m²

LIMPIEZA

Recomendamos limpiar con un diluyente nitro

www.acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK L12

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA



CONTRAINDICACIONES

- No usar donde las temperaturas caigan por debajo de +10°C
- Recomendamos la aplicación entre + 10 ° C y + 35 ° C
- Prepare las superficies no porosas para que se vuelvan porosas

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20129-10-N	10	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Epoxi-poliuretano
Apariencia física	Pasta beige o colores bajo pedido
Proporción	9:1 Parte A 9Kg Parte B 1Kg TOT 10Kg
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 60%
Código Aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Aproximadamente 60-90 minutos
Caminabilidad tras la adhesión	10-12 horas
Tiempo de espera antes del lijado	3 días

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.