

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **VK L30 ECO**

## **PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA**



Adhesivo de poliuretano de dos componentes (A+B), específico para el encolado de todo tipo de suelos de madera.

Adecuado para:

- Pavimentos de madera también sometidos a tráfico intenso
- Pavimentos de madera en cualquier formato y origen
- Pavimentos laminados o de madera maciza
- Pavimentos precabados o barnizados
- Pavimentos macizo

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- + Sin disolventes
- + No corrosivo
- + No peligroso
- + Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

### **PREPARACIÓN DEL SUSTRATO**

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes y libres de polvo, pintura y aceite. Las posibles grietas deben cerrarse con nuestro adhesivo epoxi de 2 componentes EPOXY ECO. El sustrato debe tener un contenido de humedad de: para superficies de hormigón máx. 3% - para superficies de anhidrita máx. 0,5%. En soportes irregulares recomendamos el uso de alisadores autonivelantes a base de cemento. Para aumentar el rendimiento de éstas incluso a bajas temperaturas, añadir nuestro VISOLYN ST100 en una proporción del 10% de la cantidad de alisado. Siempre recomendamos el uso de nuestro fijador PRIMER AC para la consolidación y limpieza.

### **PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO**

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el trabajo de aclimatación a temperatura ambiente. Aplique el producto de acuerdo con la temperatura de instalación recomendada por el fabricante.

### **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

Vierta la Parte B (endurecedor) en un cubo mezclador grande con la Parte A (base de resina) y mezcle ambos juntos cuidadosamente para formar un color uniforme. Sugerimos usar un mezclador eléctrico de baja velocidad durante 5 minutos.

### **APLICACIÓN**

Extienda el adhesivo mezclado (ver arriba) con una espátula ranurada. Aplicar con una espátula n° 2/3 directamente sobre el suelo a colocar. Asegúrese de que el adhesivo recubre cada punto de contacto.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

## VK L30 ECO

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA



### CONSUMO

800-1000g/m<sup>2</sup>

### LIMPIEZA

Recomendamos limpiar con un diluyente nitro

### CONTRAINDICACIONES

- No apto para uso externo (utilice ADHESIVA 2 P/G)
- No usar donde las temperaturas caigan por debajo de +3°C
- No usar en superficies húmedas o donde haya humedad ascendente
- Prepare las superficies no porosas para que se vuelvan porosas

### EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20172	5	kg	Balde	1
20173	10	kg	Balde	1

### ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Poliuretano
Apariencia física	Pasta beige o colores bajo pedido
Proporción	9:1 Parte A 9Kg Parte B 1Kg TOT 10Kg
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 65%
Código aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Aproximadamente 60-90 minutos
Caminabilidad tras la adhesión	10-12 horas
Tiempo de espera antes del lijado	3 días

### DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **FICHA TÉCNICA**

REVISADO: 12/10/2023

# **VK L30 ECO**

**PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DE MADERA**



### **ADVERTENCIAS**

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.