FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK M24

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO

Adhesivo acrílico, adecuado para todo tipo de moquetas y alfombras instaladas, moquetas con reverso punzonado o de PU.

Adecuado para:

- Todo tipo de moqueta con cualquier tipo de materiales de respaldo
- Tapices perforados con aguja y con respaldo de PU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Agarre rápido
+ Fuerte agarre inicial
+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todos los sustratos deben estar secos, ser absorbentes, resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Las posibles grietas deben cerrarse con nuestro adhesivo epoxi de 2 componentes EPOXY ECO. El sustrato debe tener un contenido de humedad de: para superficies de hormigón máx. 3% - para superficies de anhidrita máx. 0,5%. En soportes irregulares, se recomienda el uso de alisadores autonivelantes a base de cemento. Para aumentar el rendimiento de éstas incluso a bajas temperaturas, añadir nuestro VISOLYN ST100 en una proporción del 10% de la cantidad de alisado. Recomendamos siempre el uso de nuestro fijador PRIMER AC para la consolidación y limpieza. Recomendamos el uso de nuestro PRIMER SP (específico para suelos húmedos con hongos y moho) en caso de humedad por capilaridad o zonas excesivamente húmedas.

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de colocar el revestimiento, se recomienda llevarlo a la obra el día anterior para que se adapte a las temperaturas del entorno de colocación. Coloque el revestimiento siguiendo las instrucciones de temperatura del fabricante. Desenrolle o simplemente desembale el revestimiento de suelo que vaya a colocar para reducir tensiones o arrugas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto está listo para usar

APLICACIÓN

El adhesivo se aplica en una sola capa con rodillo o llana dentada nº 2. RODILLO - Aplicar el producto directamente sobre el suelo con un rodillo de lana de pelo corto para aproximadamente 10/15 m2. Proceder a la aplicación del material según corresponda. ESPATULAR - Aplicar el producto sin diluir con la llana dentada n°2 directamente sobre el suelo. A continuación, proceder a la aplicación del material.

CONSUMO

250-350g/m^2

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK M24

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO

LIMPIEZA

Recomendamos eliminar cualquier exceso de producto de entre las costuras con un paño húmedo.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar para instalaciones en exterior (utilizar ADHESIVA 2P/G)
- No usar en temperaturas inferiores a +3°C
- No usar en superficies húmedas o donde haya humedad ascendente
- Preparar las superficies no absorbentes de una manera que las haga porosas

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
20033-N	6	kg	Balde	1
20034-N	13	kg	Balde	1
20035-N	20	kg	Balde	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 18 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico
Apariencia física	Pasta beige
PH	6.6
Viscosidad	30000-35000 cps
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 70%
Código Aduanero	3506 9190
Temperatura de aplicación	+5°C+40°C
Tiempo de espera	10-15 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado completo	24 horas
No inflamable	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VK M24

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS TEXTILES, PVC Y LINÓLEO

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com