

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

VK MT4

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, ПВХ И ЛИНОЛЕУМА



«Съемный» акриловый клей на водной дисперсии для ковровой плитки или винила.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Ковры в рулоне или в виде плитки
- ПВХ в рулоне или в виде плитки
- Напольные покрытия с иглопробивным или полиуретановым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Долгое время работы
- + Быстрое схватывание
- + Смывается холодной водой
- + Низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений)
- + Высокий выход

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, очищенными от пыли, краски и масла. Любые зазоры должны быть заделаны нашим эпоксидным клеем, состоящим из 2 частей, эпоксидной смолой. Перед укладкой напольного покрытия следует проверить влажность основания и деревянного настила. Он должен иметь максимальную влажность: цемент не более 3%; Гипс не более 0,5%. На неровных поверхностях рекомендуется использовать автоматически выравнивающуюся стяжку на цементной основе. Мы всегда рекомендуем использовать нашу грунтовку PRIMER AC для уплотнения и очистки поверхностей.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ для акклиматизации до комнатной температуры. Наносите средство в соответствии с рекомендуемой производителем температурой установки. Разверните или просто извлеките материалы из упаковки, чтобы уменьшить натяжение или складки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к употреблению

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

ВАЛИКОМ – Нанесите один слой примерно на 10-15 м² непосредственно на основание с помощью валика с коротким ворсом. Затем приступайте к укладке материалов.

РАСХОД

150-250г/м²

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем удалить излишки продукта между швами с помощью влажной ткани.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 31/05/2023

VK MT4

КЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, ПВХ И ЛИНОЛЕУМА



СОВЕТ

- Не используйте для наружных работ (используйте ADHESIVA 2P/G)
- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Не используйте на влажных полах или там, где повышается влажность.
- Подготовьте непоглощающие поверхности таким образом, чтобы они стали пористыми

УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	Шт в Коробке
20153-2-N	6	кг	Ведро	1
20154-N	13	кг	Ведро	1
20155-N	20	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) в течение 18 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основы	Акриловая
Внешний вид	Бежевая жидкость
РН	8,5
Вязкость	25000-35000 cps
Процентное содержание твердых веществ	около 70%
Таможенный код	3506 9190
Рабочая температура	+ 5 ° C + 40 ° C
Время ожидания	от 30 минут до 5 часов
Время открытия	45-60 минут
Время полного высыхания	24 часа
Невоспламеняющийся	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и подростков. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

www.acm-italy.com