FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/02/2024

ADHESIVA 2PG

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC
PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS

Adhésif structurel époxy-polyuréthane bi-composant (A + B), adapté au collage de sols en caoutchouc, de sols sportifs résilient intérieurs et extérieurs, de parquets préfinis ou massifs et essence de tout type.

Convient pour

- Revêtement de sol en caoutchouc, carrelage ou LVT soumis à une circulation intense
- Revêtement de sol en vinyle sur béton, marbre ou céramique
- Revêtement de sol en caoutchouc également naturel avec un revers rugueux ou lisse même à l'extérieur
- Gazon artificiel
- Parquet préfinit
- Parquet multicouche
- Parquet massif de toute épaisseur

SPÉCIFICATIONS

+ Sans solvant
+ Faible retrait
+ Adhérence forte

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être rebouchées avec notre adhésif époxy à 2 composants EPOXY ECO. Le support sur les surfaces inégales, nous recommandons l'utilisation de ragréage auto-nivelant à base de ciment. Pour les rendre plus performants même à basse température. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données par le fabricant. Déroulez ou retirez simplement le sol à poser de l'emballage afin de réduire les tensions ou les plis.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Versez le composant B (durcisseur) dans le composant A (résine grand seau) et mélangez soigneusement les deux composants pour que la couleur soit uniforme. Nous recommandons d'utiliser un mélangeur électrique à basse vitesse pendant environ 5 minutes.

APPLICATION DU PRODUIT

Étaler l'adhésif ainsi mélangé à une truelle crantée. Appliquer le produit avec une truelle crantée n°2/3 à dent moyenne directement sur le sol à recouvrir. Appliquez ensuite les éléments de manière que la colle couvre chaque point de la surface de contact.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/02/2024

ADHESIVA 2PG

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC
PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS

CONSOMMATION

800-1000g/m^2

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec un diluant cellulosique

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser en dessous de +10°C
- Nous recommandons une application entre +10°C et +35°C
- Traiter les surfaces non absorbantes pour les rendre poreuses

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20047-5-N	5	Kg	Seau	1
20048-10-N	10	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Epoxy-polyuréthane
Physique	Beige ou crème colorée sur demande
Ratio	9:1
Pourcentage de solides	Environ 60 %
Code des douanes	(A et B) 3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Aucun
Temps d'ouverture	Environ 60 minutes
Possibilité de marcher après collage	12-24 heures
Temps de séchage	48 heures

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com