FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 15/02/2024

ADHESIVA ECO 2K

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC
PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS

Adhésif de haute qualité, composé d'un système de polyuréthane à deux composants (A + B), spécifique pour le collage de sols en PVC et en caoutchouc, pour l'intérieur et l'extérieur sur des substrats absorbants et non absorbants.

Convient pour :

- Revêtement de sol anti-traumatique en caoutchouc recyclé sur asphalte et aires de jeux
- PVC homogène et hétérogène en plaques
- PVC sur mousse et multicouche
- LVT (revêtement de sol en vinyle luxe)
- Carreaux de vinyle semi-flexibles (VCT)
- Tapis avec revers de tous types (latex, PVC et mousse de polyuréthane, jute naturel et Action-Back, etc.)
- Linoléum avec tous types de support
- Planchers à base de polyuréthane

SPÉCIFICATIONS

+ Faible retrait ou dilatation
+ Pas d'eau et de solvants gratuits

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants ou non absorbants, plats et résistants mécaniquement, exempts de poussières, d'agents de démoulage (cires, peintures, huiles) ou de tout autre corps étranger pouvant altérer l'adhérence. Il est important de vérifier l'humidité du substrat avant de coller le sol; qui doit être inférieure à 2% dans la chape de ciment et pas plus de 0,5% dans la chape à base de gypse ou d'anhydrite, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de montée d'humidité. Les chapes flottantes sur les couches d'allègement et d'isolation et les chapes de remblai doivent être isolées au moyen d'un pare-vapeur. Les substrats de ciment à forte teneur en humidité, trop minces ou dépoussiérés doivent être traités avec notre PU PRIMER. Pour le collage sur des sols préexistants tels que la céramique et le marbre, il est conseillé d'améliorer l'adhérence en ponçant la surface et en éliminant soigneusement les résidus. Par la suite, avant d'appliquer la colle, nous recommandons de traiter la surface avec notre SP PRIMER (spécifique pour les sols humides avec des champignons et des moisissures) en cas de remontée d'humidité ou de zones trop humides. Il agit également comme un promoteur d'adhérence et aide à la consolidation et au nettoyage du sol lui-même.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Suivez les instructions du fabricant concernant la technique de pose. Dérouler, ou simplement retirer de l'emballage, le sol à poser afin de réduire les tensions ou les plis. Effectuez la pose avec un court temps d'attente alors que la couche adhésive est encore fraîche : les lignes adhésives doivent être écrasées. Évitez la formation de bulles d'air, en massant soigneusement le revêtement afin d'assurer un bon transfert de l'adhésif vers le dos. Évitez le stress excessif sur les articulations. Quelques minutes après la pose, il est nécessaire de rouler ou de masser à nouveau le sol. Si le sol n'est pas parfaitement plat, alourdir (avec des sacs de sable ou autre) les pièces déformées, les joints et les têtes de lit. Les planchers collés peuvent être accessibles à pied après environ 24 heures après l'installation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 15/02/2024

ADHESIVA ECO 2K

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC
PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS

PRÉPARATION DU RPODOTTO

Verser le durcisseur (composant B) dans la résine (composant A) et bien mélanger les deux composants (1 Kg comp. B en 9 Kg comp. A). Le produit doit être mélangé de manière homogène pendant environ 2 minutes avec un malaxeur électrique à basse vitesse pour éviter la surchauffe (percer 250/500 tours par minute). Attention : le rapport entre la résine (composant A) et le durcisseur (composant B) doit être strictement respecté. Tout changement de dosage nuit au séchage du produit.

APPLICATION DU PRODUIT

SPATULA - Nous recommandons d'appliquer le produit avec une truelle crantée de 2 mm en une seule couche, directement sur le sol à couvrir. Procédez ensuite à la rédaction des documents. CONSOMMATION La consommation varie en fonction de la planéité du support et du type de dossier du sol (et, par conséquent, du type de spatule utilisé): environ 800 à 1000 g / m2.

PROPRETÉ

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec un diluant à nitro.

CONTRE-INDICATIONS

1. Vérifiez toujours l'humidité du substrat et l'humidité du sol à coller à l'aide d'outils appropriés.
2. Étaler l'adhésif sur une surface qui permet de poser le revêtement dans le temps ouvert (40 minutes à 23 ° C), en assurant un mouillage adéquat du dos.
3. Ne pas installer dans des environnements excessivement humides.
4. Aérer l'environnement pendant l'application du produit.
5. Ne posez pas sur de l'asphalte frais (attendez au moins 20 jours).
6. Ne pas poser sur des surfaces bitumineuses où il y a un risque d'exsudation d'huile.
7. Ne pas poser sur du béton non assaisonné ou humide.
8. Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5 ° C.
9. Ne pas utiliser dans des environnements humides ou soumis à une humidité croissante, sauf si cela a déjà été traité

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20171	10	Kg	Seau	1

STOCKAGE

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 15/02/2024

ADHESIVA ECO 2K

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC
PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Système polyuréthane (A+B)
Apparence de COMP. A	Pâte blanche thixotrope
Apparence de COMP. B	Liquide de couleur caramel
Rapport pondéral du mélange	9:1 (A 9KG B1KG) TOTAL 10KG
Densité COMP. A	1.5Kg/l
Densité COMP. B	1.2Kg/l
Mélange de pesanteur spécifique A+B	1.45Kg/l
Viscosité COMP A	130000 cps
Viscosité COMP. B	200cps
Température d'application	+8°C à 25°C
Temps d'attente	2 minutes
Temps d'ouverture	30-40 minutes
Temps de travail	50-60 minutes
Temps de collage	2-2,5 heures
Resistance à la marche	8-18 heures
Resistance au poids	3 jours
Température de fonctionnement	-30°C à +70°C
Élasticité appropriée aux supports	Bon
Résistance au vieillissement	Bon
Résistance à l'humidité	Génial
Code des douanes	3909 5090

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 15/02/2024

ADHESIVA ECO 2K

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC
PRODUITS POUR REVÊTEMENTS DE SOL SPORTIFS

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com