

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 30/01/2024

ADHESIVA SBR

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



SBR adhésif à base d'eau monocomposant, spécifique pour le collage d'éléments structurels dans la construction, matériaux absorbant le son, etc.

Convient pour

- Collage structurel dans la construction
- Plinthes en bois, PVC, céramique
- Application de carreaux et de céramiques murales
- Panneaux, cadres et rosaces en polystyrène et polyuréthane
- Liège et matériaux thermo-insonorisant
- Convient aux applications de bricolage
- Convient pour l'application stratifiée/verre

SPÉCIFICATIONS

- + Séchage rapide
- + Forte adhérence initiale
- + Tissotropico
- + Sans solvant
- + Très faible retrait
- + Ne nécessite pas de support d'ongles
- + Fort effet d'aspiration

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Pour toute fissure ou trou sur la surface, utilisez notre mastic super léger GLASTER.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif monocomposant prêt à l'emploi. Coupez le bout de la cartouche et utilisez un pistolet spécial pour extruder l'adhésif de la cartouche.

APPLICATION DU PRODUIT

Appliquez le produit de manière que la colle couvre chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

200-300g/m², pour cartouche env. 20m linéaire

PROPRETÉ

Il est conseillé de nettoyer l'équipement avec de l'eau, sinon retirez-le mécaniquement.

www.acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 30/01/2024

ADHESIVA SBR

ADHÉSIFS, MASTICS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Il est recommandé d'appliquer entre +10°C et +35°C

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
30002	300	ML	Cartouche	24
30003	6	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en état standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 24 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acqua-SBR
Physique	Couleur brun clair
Pourcentage de solides	Environ 80 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Aucun
Temps d'ouverture	Environ 30-40 minutes
Temps de réglage initial	48/72 heures

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

www.acm-italy.com