FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/02/2024

ADHESIVA ST 20

PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS

Adhésif monocomposant à base de polymères silane modifiés, spécifique pour le collage de planchers de bois préfinis et massifs de toute nature.

Convient pour

- Planchers en bois également soumis à un trafic intense
- Planchers de bois de toute taille et essence
- Contreplaqué ou planchers de bois massif
- Revêtement de sol en bois préfini, peint sur béton, carreaux de céramique en marbre

SPÉCIFICATIONS

+ Sans solvant
+ Faible module d'élasticité
+ Faible retrait
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les supports doivent être secs, absorbants, solides, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être rebouché avec notre adhésif époxy à 2 composants EPOXY ECO. Le support sur les surfaces inégales, nous recommandons l'utilisation de ragréage auto-nivelant à base de ciment. Pour les rendre plus performants même à basse température. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et l'adhérence. Nous vous recommandons d'utiliser notre SP PRIMER (spécifique pour les sols humides avec des moisissures) en cas de remontée d'humidité ou de zones trop humides.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données par le fabricant.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Adhésif monocomposant prêt à l'emploi. Ouvrez le sac en aluminium et coupez le bout.

APPLICATION DU PRODUIT

Étaler l'adhésif avec une truelle crantée. Appliquer le produit avec une truelle crantée n° 3/4 avec une dent haute directement sur le sol à couvrir. Appliquez ensuite le produit de manière que la colle baigne chaque point de la surface de contact.

CONSOMMATION

800 - 1000 g/m2

NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec un diluant à nitro.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À: 15/02/2024

ADHESIVA ST 20

PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser en dessous de + 10°C
- Il est recommandé d'appliquer entre + 10°C et + 35°C +
- Traiter les surfaces non absorbantes pour les rendre poreuses

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20157-N	15	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	**Polymère silanique modifié**
Physique	Beige ou crème colorée sur demande
Pourcentage de solides	Environ 70 %
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Aucun
Temps d'ouverture	Environ 60-90 minutes
Possibilité de marcher après collage	10-12 heures
Heure de réglage final	48/72 heures
Temps d'attente pour le ponçage	3 jours

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com