FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

REXILENT ECO PLUS

PRODUITS POUR SOLS TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLEUM

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC

Adhésif acrylique dans la dispersion de l'eau, adapté au collage de tous les types de sols en PVC (hétérogènes et homogènes), PVC industriel, LVT, linoléum, résilient, tous types de tapis avec support en mousse de PU, de jute et de latex, pistes d'athlétisme et revêtements de sol en caoutchouc multisports (intérieur), revêtements de sol sportifs résilients intérieurs et revêtements de sol anti-traumatismes.

Convient pour

- Revêtement de sol homogène en vinyle et PVC
- Dalles et dalles de moquette en PVC
- Revêtements de polyester et de polystyrène
- Revêtement de sol en linoléum
- Revêtement de sol en liège naturel ou avec support PVC
- Revêtements thermo-acoustiques
- Tous les types de tapis
- Sols sportifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

+ Longtemps ouvert
+ Forte adhérence initiale
+ Faible teneur en COV

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, mécaniquement résistants, exempts de poussières, d'agents de démoulage (cires, peintures, huiles) ou de tout autre corps étranger pouvant altérer l'adhérence. Il est important de vérifier l'humidité du substrat avant de coller le sol; qui doit être inférieure à 2% dans la chape de ciment et pas plus de 0,5% dans la chape à base de gypse ou d'anhydrite, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de montée d'humidité. Les chapes flottantes sur les couches d'allègement et d'isolation et les chapes de remblai doivent être isolées au moyen d'un pare-vapeur. Les substrats de ciment à forte teneur en humidité, trop minces ou dépoussiérés doivent être traités avec notre PU PRIMER. Pour le collage sur des sols préexistants tels que la céramique et le marbre, il est conseillé d'améliorer l'adhérence en ponçant la surface et en éliminant soigneusement les résidus. Par la suite, avant d'appliquer la colle, nous recommandons de traiter la surface avec notre SP PRIMER (spécifique pour les sols humides avec des champignons et des moisissures) en cas de remontée d'humidité ou de zones trop humides. Il agit également comme un promoteur d'adhérence et aide à la consolidation et au nettoyage du sol lui-même.

PRÉPARATION DU PRODUIT

L'adhésif REXILGUM ECO PLUS est prêt à l'emploi.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT ET APPLICATION DE L'ADHÉSIF

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Suivez les instructions du fabricant concernant la technique de pose. Dérouler, ou simplement retirer de l'emballage, le sol à poser afin de réduire les tensions ou les plis. Effectuez la pose avec un court temps d'attente alors que la couche adhésive est encore fraîche : les lignes adhésives doivent être écrasées. Évitez la formation de bulles d'air, en massant soigneusement le revêtement afin d'assurer un bon transfert de l'adhésif vers le dos. Évitez le stress excessif sur les articulations. Quelques minutes après la pose, il est nécessaire de rouler ou de masser à nouveau le sol. Si le sol n'est pas parfaitement plat, alourdir (avec des sacs de sable ou autre) les pièces déformées, les joints et les têtes. Les planchers collés peuvent être accessibles à pied après environ 24 heures après l'installation.

APPLICATION DU PRODUIT

SPATULA - Nous recommandons d'appliquer le produit avec une truelle crantée de 2 mm en une seule couche, directement sur le sol à couvrir. Procédez ensuite à la rédaction des documents.

CONSOMMATION

La consommation varie en fonction de la planéité du support et du type de dossier du sol (et, par conséquent, du type de spatule utilisé): environ 350 à 500 g / m^2.

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toute fuite de colle des joints.

CONTRE-INDICATION

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures (utiliser ADHESIVA 2P/G)
- Ne pas utiliser en dessous de +5°C
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides ou sujettes à une humidité élevée, sauf si elles ont déjà été traitées.
- Traiter les surfaces non absorbantes pour les rendre poreuses

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20162	6	Kg	Seau	1
20163	13	Kg	Seau	1
20164	20	Kg	Seau	1

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

REXILENT ECO PLUS

PRODUITS POUR SOLS TEXTILE, PVC, VINYLE ET LINOLEUM

PRODUITS POUR SOLS RÉSILIENT, LVT ET CAOUTCHOUC

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Acrylique
Physique	Crème beige
PH	7.0-8.0
Viscosité	60000-70000 cps
Pourcentage de solides	Environ 75 %
Code des douanes	3506 9100
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'ouverture	15-20 minutes
Séchage complet	24 heures
Ininflammable	

INFORMATIONS DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com