FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

VK L

PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS

Adhésif vinyle-éthylène à base d'eau pour l'application de tous les types de planchers de bois massif.

Convient pour

- Planchers de bois massif
- Planchers en bois sur fond absorbant
- Parquet non fini sur céramique (après dégrossissage)
- Planchers en bois sur fond chauffant

SPÉCIFICATIONS

+ Couleur brun clair
+ Forte adhérence finale
+ Faible teneur en COV (substances organiques volatili)

PRÉPARATION DU FONDS

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, durables, exempts de poussière, de peintures ou d'huiles. Toutes les fissures doivent être fermées avec notre adhésif époxy EPOXY à 2 composants. Le substrat doit avoir une humidité incluse: pour les surfaces en béton max. 3% - pour les surfaces anhydrides max. 0,5%. Sur les surfaces inégales, nous recommandons l'utilisation de lissages autonivelants à base de ciment. Pour les rendre plus performants même à basse température, signalez-les avec notre VISOLYN ST100 en pourcentage de 10% sur la quantité de lissage. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et le nettoyage.

PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données dans le tableau.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi.

APPLICATION DU PRODUIT

L'adhésif est appliqué en une seule couche avec un rouleau ou avec une spatule crantée n ° 3.

SPATULA - Appliquer le produit avec la truelle crantée n ° 3 directement sur le sol à couvrir. Procédez ensuite à la rédaction des documents.

CONSOMMATION

800-1000 g/m^2

NETTOYAGE

Il est conseillé de nettoyer avec une éponge humide toutes les fuites des joints. L'équipement peut être nettoyé à l'eau avant durcissement.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

VK L

PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser en dessous de + 10°C
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides ou sujettes à une humidité élevée
- Traiter les surfaces non absorbantes de manière à les rendre poreuses.

PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20036-N	6	Kg	Seau	1
20037-N	13	Kg	Seau	1
20038-N	20	Kg	Seau	1

STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 18 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Vinyle-éthylène
Apparence physique	Marron clair crème
PH	4.5
Viscosité	100 000-150 000 cps
Pourcentage de solides	Environ 70%
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	0-20 minutes
Temps d'ouverture	Environ 30 à 40 minutes
Temps de séchage	48/72 heures

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

VK L

PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS

INSTRUCTION DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

AVERTISSEMENTS

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Tél. +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com