

## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À : 07/03/2024

# **VK L30 ECO**

**PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS**



Adhésif polyuréthane bi-composant (A + B), spécifique pour le collage de planchers en bois de tout type.

Convient pour

- Planchers en bois également soumis à un trafic intense
- Planchers de bois de toute taille et essence
- Contreplaqué ou plancher de bois massif
- Parquet préfini, verni
- Bois massif

### **SPÉCIFICATIONS**

- + Sans solvant
- + Non corrosif
- + Pas nocif
- + Faible teneur en COV (substances organiques volatiles)

### **PRÉPARATION DU FONDS**

Tous les substrats doivent être secs, absorbants, exempts de poussière, de peintures et d'huiles. Toutes les fissures doivent être fermées avec notre adhésif époxy à 2 composants EPOXY ECO. Le substrat doit avoir une humidité incluse: pour les surfaces en béton max. 3% - pour les surfaces en anhydride max 0,5%. Sur les surfaces inégales, il est recommandé d'utiliser des lissages autonivelants à base de ciment. Pour les rendre plus performants même à basse température, signalez-les avec notre VISOLYN ST100 en pourcentage de 10% sur la quantité de lissage. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour la consolidation et le nettoyage.

### **PRÉPARATION DU REVÊTEMENT**

Avant de procéder à la pose du revêtement, il est conseillé de l'apporter sur le chantier la veille, afin de permettre une adaptation aux températures de l'environnement de pose. Poser le revêtement en suivant les indications de température données par le fabricant.

### **PRÉPARATION DU PRODUIT**

Versez le composant B (durcisseur) dans le composant A (résine de base, dans un grand seau) et mélangez soigneusement les deux composants pour que la couleur s'égalise. Nous recommandons d'utiliser un mélangeur électrique à basse vitesse pendant environ 5 minutes.

### **APPLICATION DU PRODUIT**

Étaler l'adhésif ainsi mélangé à une truelle crantée (voir ci-dessous). Appliquer le produit avec une truelle crantée n° 2/3 avec une dent haute directement sur le sol à couvrir. Appliquez ensuite les éléments de manière à ce que la colle baigne chaque point de la surface de contact.

### **CONSOMMATION**

800-1000 g/m<sup>2</sup>

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## FICHE TECHNIQUE

MIS À JOUR À : 07/03/2024

# VK L30 ECO

PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS



### NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer l'équipement avec un diluant nitro

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser pour des applications extérieures (utiliser ADHESIVA 2P/G)
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +3°C
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides ou sujettes à une humidité élevée
- Traiter les surfaces non absorbantes de manière à les rendre poreuses.

### PACKS

CODE DE PRODUIT	POIDS	UNITÉ	EMBALLAGE	PZ DANS LA BOÎTE
20172	5	Kg	Seau	1
20173	10	Kg	Seau	1

### STOCKAGE

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, en condition standard (+ 5 ° C + 35 ° C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

### DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT

Base	Polyuréthane
Physique	Beige ou crème colorée sur demande
Ratio	9:1 COMP. Un 9Kg COMP B1Kg TOT10Kg
Pourcentage de solides	Environ 65 %
Code des douanes	3909 5090
Température d'application	+10°C +35°C
Temps d'attente	Personne
Temps d'ouverture	Environ 60-90 minutes
Possibilité de marcher après collage	10-12 heures
Temps d'attente pour le ponçage	3 jours

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

## **FICHE TECHNIQUE**

MIS À JOUR À : 07/03/2024

# **VK L30 ECO**

**PRODUITS POUR PLANCHERS EN BOIS**



### **INSTRUCTION DE SECURITE**

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer les résidus dans des récipients spéciaux pour les matériaux de construction.

### **AVERTISSEMENTS**

Les informations contenues dans la fiche technique, bien que le résultat de notre longue expérience, ne sont qu'indicatives. Par conséquent, ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus d'évaluer si le produit convient à l'application et d'assumer la responsabilité de l'utilisation.