

ADHESIVA ECO 2K

VİNİL, LVT VE KAÜÇUK ZEMİN YAPIŞTIRICILARI



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

ADHESIVA ECO 2K, hem emici hem de emici olmayan bazlarda iç ve dış kullanım için PVC ve kauçuklu döşeme ürünlerinin sabitlenmesi için özel olarak 2 parçalı bir karışım (A + B) kullanan yüksek kaliteli bir poliüretan yapıştırıcıdır.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Asfalt ve oyun alanlarında geri dönüştürülmüş kauçuktan imal destekli döşeme
- Rulo üzerinde saf ve harmanlanmış PVC karo ve döşeme
- Köpük sırtlı ve çok katmanlı sırtlı PVC
- LVT (Lüks Vinil Karolar)
- Vinil Kompozit Karolar (VCT)
- Her türlü destekli halı (lateks, PVC ve poliüretan köpük, doğal jüt ve Action-Bac vb.)
- Her türlü astarlı muşamba
- Poliüretan destekli döşeme

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Düşük büzülme ve genleşme
- + Solvent ve su içermez

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler kuru, emici veya emici olmayan, düz ve mekanik olarak katı, tozdan ve yapışmayı etkileyebilecek herhangi bir malzemeden (balmumu, boya, yağ, gres) arındırılmış olmalıdır. Döşemeyi döşemeden önce zeminin nem seviyesini kontrol etmek önemlidir; beton tabanda %2'den düşük ve alçı veya anhidrit bazlı şap için %0,5'ten fazla olmamalı, yükselen nem olmadığından emin olunmalıdır. Yağlı zeminlerde, yalıtımlı zeminlerde ve eğimli zeminlerde yüzen şaplar neme dayanıklı bir astar ile yalıtılmalıdır. Yüksek neme sahip, çok ince veya tozlu çimento bazları PRIMER PU ile işlenmelidir. Yer karoları ve mermer gibi mevcut döşemeler üzerine döşemek için önce yüzeyin zımparalanması ve tüm parçacıkların iyice çıkarılması önerilir. Bundan sonra ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce, ortamın yüksek neme veya yükselen neme sahip olduğu durumlarda PRIMER SP astarımızla (özellikle nemli ve küflü zeminler için oluşturulmuş) yüzeyi hazırlamanızı öneririz. Aynı zamanda yapışmayı iyileştirir ve döşemenin bağlanmasına ve korunmasına yardımcı olur.

DÖŞEME HAZIRLIĞI

Döşemeye başlamadan önce, alanın ortam sıcaklığına alışması için 1 gün boyunca yerinde bırakılması önerilir. Döşemeyi uygulamak için üreticinin talimatlarını izleyin. Herhangi bir kıvrım veya kırışıklığı gidermek için ürünü açın veya paketinden çıkarın. Yapıştırıcıyı taze tutmak ve eşit şekilde yaymak için döşemeyi mümkün olan en kısa sürede döşeyin. Kabarcık kalmasından kaçının, arkayı eşit şekilde kaplamak için yapıştırıcıyı dikkatlice yayın. Kenarlara ve derzlere basmaktan kaçının. Döşemeden birkaç dakika sonra döşeme dikkatlice düzeltilmelidir. Tam olarak düz değilse, yükseltilmiş alanları ve kenarları ve derzleri bastırın. Döşeme döşendikten 24 saat sonra yürümeye hazır olmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Sertleştirme bileşenini (Kısım B) reçine bileşeniyle (Kısım A) birleştirin ve bunları dikkatlice karıştırın (1 kg B, 9 kg A ile birlikte). Ürün, düşük devirli bir elektrikli karıştırıcı ile (250/500 rpm'de) 2 dakika karıştırıldıktan sonra uygun şekilde birleştirilmelidir.

Önemli: reçine (Kısım A) ile sertleştirici (Kısım B) arasındaki orana kesinlikle uyulmalıdır. Bundan herhangi bir sapma, ürünün etkinliğini tehlikeye atabilir.

ADHESIVA ECO 2K

VİNİL, LVT VE KAUKUK ZEMİN YAPIŞTIRICILARI

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

SPATULA - Ürünü tek bir kat halinde 2" çentikli mala kullanarak, doğrudan kaplanacak zemine uygulamanızı öneririz. Sonra ürünü yatırın.

SARFIYAT

Tüketim , yüzeyin düzlüğüne ve döşeme tabanının tipine (ve ne tür bir spatula kullanıldığına) bağlı olarak değişir: yaklaşık 350-1000 g/m2

TEMİZLEME

Ekipmanın tiner kullanılarak temizlenmesi önerilir.

REHBERLİK

1. Her zaman uygun aletleri kullanarak zeminin nemini ve döşemenin nemini kontrol edin
2. Yapıştırıcıyı, açık süre boyunca yeterli kapsama alanı sağlayan bir yüzeye yayın (+23°C'de 40 dakika)
3. Aşırı nemli alanlarda kullanmayın
4. Kapalı alanlarda kullanmayın
5. Taze çimentoya uygulamayın (en az 20 gün bekleyin)
6. Yağ salgısı olasılığı olan katranlı yüzeylerde kullanmayın
7. Taze veya kuru olmayan betona uygulamayın
8. +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın
9. Nemli koşullarda veya yükselen nem için işlem görmemiş alanlarda kullanmayın

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20031-N	10	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan uzak tutun (+ 5°C + 40°C).

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Macun Bileşen A'nın görünümü	Beyaz tiksotropik macun
Sertleştirici Bileşen B'nin görünümü	Berrak sıvı
Karışımın orantılı ağırlığı	9.4 + 0.6 (A+B = 10 Kg ürün)
Özgül ağırlık A + B	1.45kg/l
Çalışma sıcaklığı	+5°C +40°C
Açık zaman	23°C'de 70 dakika
Tutma zamanı	23°C'de 5/7 saat
Hafif yürüyüş süresi	23°C'de 12/24 saat
Alt tabakaya bağlı olarak ağır yürüme süresi	23°C'de 3/6 gün
Kullanılabilir sıcaklık	-40°C + 100°C
Gümrük kodu	3909 5090

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 13/12/2022

ADHESIVA ECO 2K

VİNİL, LVT VE KAÜÇUK ZEMİN YAPIŞTIRICILARI



SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.