

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 01/09/2022

ADHESIVA ST 20

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Tek bileşenli modifiye silan-polimer yapıştırıcı, ahşap döşemelerin önceden işlenmiş veya her türlü masif ahşabın sabitlenmesi için üretilmiştir.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Yüksek trafikli alanlardaki ahşap döşeme
- Herhangi bir format ve orijinde ahşap döşeme
- Lamine veya parke ahşap döşeme
- Ahşap döşeme, lamine, beton taban, mermer veya seramik döşeme

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Solvent içermez
- + Düşük elastikiyet modülü
- + Düşük büzülme
- + Çok düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Tüm zemin ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Tüm boşluklar 2 parçalı epoksi yapıştırıcı EPOXY ECO kullanılarak kapatılmalıdır. Yüzey maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; Alçı maksimum %0.5. Düz olmayan yüzeylerde çimento esaslı otomatik tesviye şapı kullanmanızı öneririz. Tesviye işlemini daha da iyileştirmek için VISOLYN ST100 ürünümüzü tesviye şapına %10 ilave olarak kullanmanızı da öneririz. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC sızdırmazlık maddemizi kullanmanızı öneririz.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kurulumu başlamadan önce, malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi için çalışmaya başlamadan önce bir gün boyunca sahada bırakılmasını öneririz. Ürünü üreticinin önerdiği montaj sıcaklığına uygun olarak uygulayın.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Kullanıma hazır tek bileşenli yapıştırıcı. Poşeti açın ve mührü kesin.

ÜRÜN UYGULAMASI

Yapışkan karışımı dişli bir spatula ile yayın (aşağıya bakınız). Ürünü n° 3/4 spatula ile doğrudan döşenecek zemine uygulayın. Ardından malzemeleri, yapıştırıcı zeminle temas eden tüm alanı kaplayacak şekilde yapıştırın.

SARFIYAT

800-1000 g/m²

TEMİZLEME

Aletleri nitro tiner kullanarak temizlemenizi öneririz.

TAVSIYE

- 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın
- +10°C ile 35°C arasındaki çalışma sıcaklıklarını öneririz
- Emici olmayan yüzeyleri gözenekli olacak şekilde işleyin.

www.acm-italy.com

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 01/09/2022

ADHESIVA ST 20

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20157-N	15	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Modifiye silan polimer
Fiziksel görünüm	Bej macun veya özel renkler
Katıların yüzdesi	Yaklaşık %70
Gümrük kodu	3909 5090
Çalışma Sıcaklığı	+10°C +35°C
Bekleme süresi	Yok
Açık zaman	Yaklaşık 60-90 dakika
Yapışmadan sonra yürüme süresi	10-12 saat
Tam yapışma zamanı	48/72 saat
Zımparalamadan önce bekleme süresi	3 gün

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.