

ADHESIVA ST 25 ECO

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

ST 25 ECO ADHESIVE, modifiye polimerik silan bazlı tek bileşenli bir yapıştırıcıdır. Sert LVT, SPC ve LVT'yi sabitlemek için belirli bir düşük modül esnekliğine sahiptir ve ayrıca her türlü destekli döşemenin, özellikle de her türlü PVC'nin döşenmesi için genel amaçlı bir yapıştırıcı olarak uygundur.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- LVT ("Lüks Vinil Karolar")
- Karo veya levhalardaki sert LVT
- Rulo üzerinde saf ve harmanlanmış PVC fayans ve döşeme
- Köpük sırtlı ve çok katmanlı sırtlı PVC
- Vinil Kompozit Karolar (VCT)
- Her türlü destekli halı (lateks, PVC ve poliüretan köpük, doğal jüt ve Action-Bac vb.)
- Her türlü astarlı muşamba
- Poliüretan destekli döşeme
- Poliolefin ve klorsuz döşeme
- Kauçuk döşeme (kauçuk veya köpük destekli laminat parke dahil olmak üzere karo ve levhalarda)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler kuru, emici veya emici olmayan, düz ve mekanik olarak katı, tozdan ve yapışmayı etkileyebilecek herhangi bir malzemeden (balmumu, boya, yağ, gres) arındırılmış olmalıdır. Döşemeyi uygulamadan önce zeminin nem seviyesini kontrol etmek önemlidir; beton tabanda %2'den düşük ve alçı veya anhidrit bazlı şap için %0,5'ten fazla olmamalı, yükselen nem olmadığından emin olunmalıdır. Yalıtımlı zeminlerde ve eğimli zeminlerde yüzen şaplar neme dayanıklı bir zar ile yalıtılmalıdır. Yüksek neme sahip, çok ince veya tozlu çimento bazları PRIMER PU ile işlenmelidir. Yer karoları ve mermer gibi mevcut döşemelere başlamak için önce yüzeyin zımparalanması ve tüm parçacıkların iyice çıkarılması önerilir. Bundan sonra ve yapıştırıcıyı uygulamadan önce, ortamın yüksek neme veya yükselen neme sahip olduğu durumlarda PRIMER SP astarımızla (özellikle nemli ve küflü zeminler için oluşturulmuş) yüzeyi hazırlamanızı öneririz. Aynı zamanda yapışmayı iyileştirir ve döşemenin bağlanmasına ve korunmasına yardımcı olur.

DÖŞEME HAZIRLIĞI

Döşemeyi uygulamadan önce, alanın ortam sıcaklığına alışması için 1 gün boyunca yerinde bırakılması önerilir. Döşemeyi yapmak için üreticinin talimatlarını izleyin. Herhangi bir kıvrım veya kırışıklığı gidermek için ürünü açın veya paketinden çıkarın. Yapıştırıcıyı taze tutmak ve eşit şekilde yaymak için döşemeyi mümkün olan en kısa sürede döşeyin. Kabarcık kalmasından kaçının, arkayı eşit şekilde kaplamak için yapıştırıcıyı dikkatlice yayın. Kenarlara ve derzlere basmaktan kaçının. Döşemeden birkaç dakika sonra döşeme dikkatlice düzeltilmelidir. Tam olarak düz değilse, yükseltilmiş alanları ve kenarları ve derzleri bastırın. Döşeme döşendikten 24 saat sonra yürümeye hazır olmalıdır.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

ADHESIVA ST 25 ECO, herhangi bir karıştırma gerektirmeden kullanıma hazır bir üründür. Destek tipine göre gerekli miktarda yapıştırıcıyı tavsiye edilen çentikli 2 numaralı spatulayı kullanarak yayın.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

SPATULA - Ürünü tek bir kat halinde 2" çentikli mala kullanarak, doğrudan kaplanacak zemine uygulamanızı öneririz. Sonra ürünü yatırın.

ADHESIVA ST 25 ECO

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI**TÜKETİM**

Sarfiyat , yüzeyin düzlüğüne ve döşeme tabanının tipine (ve ne tür bir spatula kullanıldığına) bağlı olarak değişir: yaklaşık 600-800 g/m²

TEMİZLEME

Ekipmanın tiner kullanılarak temizlenmesi önerilir.

REHBERLİK

1. Her zaman uygun aletleri kullanarak zeminin nemini ve döşemenin nemini kontrol edin
2. Yapıştırıcıyı, açık süre boyunca yeterli kapsama alanı sağlayan bir yüzeye yayın (+23°C'de 50 dakika)
3. Aşırı nemli alanlarda kullanmayın
4. Kapalı alanlarda kullanmayın
5. Taze çimentoya uygulamayın (en az 20 gün bekleyin)
6. Yağ salgısı olasılığı olan katranlı yüzeylerde kullanmayın
7. Taze veya kuru olmayan betona uygulamayın
8. +10°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayın
9. Nemli koşullarda veya yükselen nem için işlenmemiş alanlarda kullanmayın
10. Emici olmayan yüzeyleri gözenekli olacak şekilde işleyin.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20156-N	15	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Modifiye Silan
Görünüm	Beyaz macun
Özgül ağırlık	1.5Kg/l
Gümrük kodu	3909 5090
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +35°C arası
Açık Zaman	35-50 Dakika
Yapışma süresi	2-3 saat
Yürüme direnci	6/8 saat
Ağırlık direnci (tabana bağlı olarak)	24/48 saat
Destekleyici elastikiyet	Çok iyi
Yaşlanmaya karşı direnç	Çok iyi
Neme karşı direnç	Çok iyi
Yapışma ve kohezyon (PVC, LVT, Kauçuk, Muşamba)	Mükemmel

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

ADHESIVA ST 25 ECO

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.