

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 08/01/2026

PRIMER TA

ASTARLAR VE DUVAR KORUMA



ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Akrilik su bazlı beyaz astar.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- nemli ve küflü duvarları eski haline getirmek için
- mantar ve küf bulunan eski duvarları onarmak ve yenilemek için
- duvarlarda küf oluşumunu gidermek ve oluşumunu önlemek için
- beyaz renk, duvar boyalarının uygulanmasını kolaylaştırır

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Olağanüstü verimlilik
- Düşük V.O.C. (Uçucu Organik Bileşikler)
- Beyaz renk, duvar boyalarının uygulanmasını kolaylaştırır

ÜRÜN HAZIRLAMA

Kullanıma hazır, SEYRELTMEYİN

UYGULAMA

Primer TA'yı duvarlara ve/veya zeminlere rulo veya fırça ile yaymaya devam edin.

Ürün 20-23°C'de 3/4 saat içinde kurur. Kuruma süresi, çalışma ortamının sıcaklığına ve özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

TÜKETİM

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 200-250 gr/m²

TEMİZLEME

Kullanımdan hemen sonra tüm iş aletlerini suyla temizlemenizi öneririz.

KONTRENDİKASYONLAR

Emici olmayan yüzeylere (seramik, cam, laminatlar) uygulamayın. Dondan koruyun.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30175-N	1	Litre	Şişe	10
30176-N	5	Litre	Bidon	4
30177-N	10	Litre	Bidon	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 24 ay garantilidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz

Akrilik, Su Bazlı

www.acm-italy.com

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 08/01/2026

PRIMER TA

ASTARLAR VE DUVAR KORUMA



Görünüm	Beyaz sıvı
PH	7.5
Viskozite	2500 +/- 500 cps
Katı madde yüzdesi	%55
Gümrük kodu	3209 1000
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Kuruma Süresi	3 / 4 saat
Yanıcı olmayan ürün	
Dondan uzak tutun	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.