

## TEXRECO EXTREME

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



Her türlü duvar kaplaması için hazır yapıştırıcı. Emici ve emici olmayan yüzeyler için uygundur.

#### **KULLANIM ALANI:**

- 1 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar ağırlığa sahip, kumaş veya dokuma olmayan arkalı vinil kontrakt duvar kaplamaları
- Fiberglas duvar kaplamaları
- Boyanabilir duvar kaplamaları
- Pamuklu kumaş destekli duvar kaplamaları
- Zor uygulama

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

- + Olağanüstü yapışma gücü
- + leke yapmaz
- + Yüksek verim
- + Çok Düşük V.O.C. (Uçucu organik bileşikler)

#### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, toz, boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik ekstra hafif siva GLASTER ile kapatılmalı ve daha derin kırıklar varsa normal alçı siva ile yüzey düzlenmelidir.

Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızın kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yükselen rutubet veya aşırı nemli yüzey durumunda PRIMER SP (mantar ve küf içeren ıslak duvarlar için özel) kullanmanızı öneririz.

#### **ÜRÜN HAZIRLAMA**

Ürün kullanıma hazır bir üründür ancak gerektiğinde maksimum %5/10 oranında temiz su ile inceltiniz.

#### **UYGULAMA**

Yapıştırıcıyı fırça, rulo, spatula veya otomatik (yapıştırma makinesi) ile tek kat halinde uygulayınız.

FIRÇA - Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit şekilde uygulayın. Kağıdı kendi üzerine katlayın ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika bekleyin. Kağıdın uygulanmasına devam edin.

RULO - Ürünü yaklaşık 10/15 m<sup>2</sup> kısa tüylü yün rulo ile doğrudan duvara uygulayın. Duvar kaplaması uygulamasına devam edin.

SPATULA - Ürünü 1 No'lu dişli mala ile sulandırılmadan direkt olarak duvar yüzeyine uygulayınız. Ardından levhaların uygulanmasına geçin.

MAKİNE - Makineyi kullanmadan önce yapıştırıcıyı %5/10 su ile seyreltin

#### **TÜKETİM**

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 150 -250 gr/m<sup>2</sup>

#### **TEMİZLİK**

Duvar kaplamalarının fazla yapıştırıcıdan ve derzlerin ıslak süngerle temizlenmesini öneririz. Yapıştırıcının olası dökülmeleri derhal temizlenmelidir. Ayrıca uygulamadan önce duvar kaplaması üreticisinin temizleme talimatlarına başvurmanızı öneririz. ÜRÜN LEKE YAPMAZ

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 27/04/2023

## TEXRECO EXTREME

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



#### KONTRENDİKASYONLAR

TEXRECO EXTREME, kusurlu hazırlanmış yüzeyler veya nemli duvarlar üzerinde uygun değildir. Nemli duvar olması durumunda yüzeyin ACM PRIMER SP ile hazırlanmasını öneriyoruz.

#### AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLI İÇİ ADET
10144	2,5	kg	Dikdörtgen Kova	6
10145	5	kg	Dikdörtgen Kova	2
10146	10	kg	Dikdörtgen Kova	1

#### DEPOLAMA

Ürün, +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

#### TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Nişasta
Görünüm ve renk	Krem / Beyaz
PH	6.5
Viskozite	55000-65000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m3
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık % 40
Gümrük kodu	3505 2010
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	0-10 dk
Açık Zaman	20-30 dk
Kuruma Süresi	48 saat
Yanmaz ürün	
Dondan uzak tutun	

#### UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

#### SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.