



Her tür duvar kağıdı için kullanıma hazır doğal nişasta macunu yapıştırıcısı. Tüm ACM nişasta bazlı ürünlerle birlikte kullanılabilir. Projelerde duvar kaplaması uygulamalarında kullanılır, ofisler ve oteller için idealdir.

#### **KULLANIM ALANI:**

- Kağıt destekli vinil duvar kağıtları ve dokumasız duvar kağıtları
- Projelerde duvar kaplamaları için kullanım . İdeal yükseklik: 53 cm'den 160 cm'ye
- Genleştirilmiş duvar kaplamaları
- Dokumasız duvar kaplamaları
- Fiberglas duvar kaplamaları
- Tekstil Duvar Kaplamaları

#### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

- + Olağanüstü yapışma gücü
- + Leke yapmaz
- + Yüksek verim
- + Çok Düşük V.O.C. (Uçucu organik bileşikler)

#### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Tüm yüzeyler kuru, emici, güçlü, toz, boya veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Duvardaki herhangi bir çatlak veya delik ekstra hafif sıva GLASTER ile kapatılmalı ve daha derin kırıklar varsa normal alçı sıva ile yüzey düzlenmelidir. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızın kullanılmasını tavsiye ederiz. Yükselen rutubet veya aşırı nemli yüzey durumunda PRIMER SP (mantar ve küf içeren ıslak duvarlar için özel) kullanmanızı öneririz.

#### **ÜRÜN HAZIRLAMA**

TEXRECO N kullanıma hazır bir üründür ancak gerektiğinde maksimum %5/10 oranında temiz su ile inceltiniz.

#### **UYGULAMA**

Yapıştırıcıyı fırça, rulo, spatula veya otomatik (yapıştırma makinesi) ile tek kat halinde uygulayınız.

FIRÇA - Yapıştırıcıyı duvar kaplamasının arkasına eşit şekilde uygulayın. Kağıdı kendi üzerine katlayın ve ortam sıcaklığına bağlı olarak 10-20 dakika bekleyin. Kağıdın uygulanmasına devam edin.

RULO - Ürünü yaklaşık 10/15 m2 kısa tüylü yün rulo ile doğrudan duvara uygulayın. Duvar kaplaması uygulamasına devam edin.

SPATULA - Ürünü 1 No'lu dişli mala ile sulandırılmadan direkt olarak duvar yüzeyine uygulayınız. Ardından levhaların uygulanmasına geçin.

MAKİNE - Makineyi kullanmadan önce yapıştırıcıyı %5/10 su ile seyreltin

#### **TÜKETİM**

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 150 -250 gr/m2

#### **TEMİZLİK**

Olası dökülmeleri nemli bir süngerle temizleyin. ÜRÜN LEKE YAPMAZ

#### **KONTRENDİKASYONLAR**

TEXRECO N, emici olmayan yüzeylerde, küflü nemli duvarlarda veya mükemmel şekilde hazırlanmamış yüzeylerde uygun değildir. Yapıştırıcının dökülmesi, nemli bir süngerle derhal çıkarılmalıdır.

# TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 06/12/2022

## TEXRECO N

### DUVAR KAPLAMALARI İÇİN KULLANIMA HAZIR YAPIŞTIRICILAR



#### AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
10004-N-24-700	700	gr	Küçük Kova	24
10004N-6-2,5-AC-N	2,5	kg	Kova	6
10004-N-2-N	5	kg	Kova	2
10005-N-N	10	kg	Kova	1
10006-N-N	15	kg	Kova	1

#### DEPOLAMA

Ürün, +5 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

#### TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Doğal Reçine
Görünüm ve renk	Krem / Beyaz
PH	6.5
Viskozite	60000-80000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m3
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık % 35
Gümrük kodu	3505 2010
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Bekleme Süresi	0-10 dk
Açık Zaman	20-30 dk
Kuruma Süresi	48 saat
Yanmaz ürün	
Dondan uzak tutun	

#### UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

#### SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)