

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 13/02/2023

VK L22

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



Ahşap zeminlerin döşenmesi için oluşturulmuş, iki bileşenli epoksi-poliüretan formülü (A+B) içeren yüksek kaliteli yapısal yapıştırıcı.

KULLANIM ALANI:

- Yüksek trafikli alanlarda bile ahşap döşeme
- Herhangi bir formatta ve kökünde ahşap döşeme
- Lamine veya masif ahşap döşeme
- Önceden bitmiş veya vernikli ahşap döşeme
- Özellikle yerden ısıtma ile kullanım için uygundur

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Solventsiz
- + Yüksek mukavemetli yapıştırıcı
- + Düşük büzülme

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz ve yapışmayı etkileyebilecek boya, yağ veya diğer malzemelerden arındırılmış olmalıdır. Döşemeyi döşemedi önce alt tabakanın ve ahşap döşemenin nemini kontrol etmek önemlidir: bunun maksimum nemi olmalıdır: Çimento maks. %2; Alçı maksimum %0.5. Ahşap döşemenin kendisi bile %7 ile %9 arasında bir nem içeriğine sahip olmalıdır. Çimento alt tabakasının daha yüksek neme sahip olduğu veya yüzeyin çok ince veya tozlu olduğu durumlarda bu, PRIMER SP kullanılarak düzeltilir. Seramik karolar veya mermer gibi mevcut döşemelerin üzerine döşemek için, önce yüzey zımparalanarak ve ardından kalıntılar kaldırılarak yapışma iyileştirilebilir.

ÜRÜN HAZIRLAMA

B Kısımını (sertleştirici), A Kısımını (reçine bazlı) içeren büyük bir karıştırma kovasına dökün ve her ikisini de dikkatlice karıştırın (1kg B Kısım: 9kg A Kısım). Ürünün ısınmaması için (250/500 rpm arası) 5 dakika düşük devirli bir elektrikli mikser kullanmanızı öneririz.

ÜRÜN UYGULAMASI

Karıştırılmış yapıştırıcıyı (yukarıya bakın) dişli bir spatula kullanarak yayın. n° 2/3 spatula ile döşenecek zemine doğrudan uygulayınız. Yapıştırıcının her bir temas noktasını kapladığından emin olun. Aletler, seyreltilmiş nitro tiner veya etil alkol kullanılarak temizlenebilir.

TÜKETİM

1000-1200 g/m² Dişli bir spatula kullanarak (üzerine serileceği alt tabakanın durumuna bağlıdır).

TAVSİYE

Uygun aletleri kullanarak alt tabakanın ve döşemenin nemini daima kontrol edin. Döşemedi önce ahşap malzemeleri ve kullanılacak diğer ürünleri (tutkal, astar, boya) +15°C ile 35°C arasında oda sıcaklığında bekletin. Çevredeki bağıl nemin < %70 olduğunu kontrol edin. Nem oranı yüksek alanlarda kullanmayınız, metal çerçevelere (yanlar ve uçlar) parke döşemeyiniz. İyi havalandırılan mekanlarda kullanın ve ahşap döşeme üzerindeki boşluklarda yapıştırıcıyı dolgu maddesi olarak kullanmayın.

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 13/02/2023

VK L22

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20039-5-N	5	kg	Kova	1
20040-N	10	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Bu ürün, orijinal ambalajında ve 15-35°C ve %35-70 Bağıl Nem arasında saklandığında 18 ay garantilidir. Ürünü kuru ve iyi havalandırılan bir yerde, doğrudan ısı kaynaklarından uzakta ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklamak önemlidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Macun bazının görünümü (Kısım A)	Tiksotropik macun
Sertleştiricinin görünümü (Bölüm B)	Açık ahşap tonları için renklendirilmiş tiksotropik macun
Karışımın ağırlık oranı	A Bileşeni →9Kg ; Bileşen B →1 Kg = TOP→10Kg
Gümrük Kodu	3909 5090
Minimum çalışma sıcaklığı	+12°C
Özgül Ağırlık	1.60Kg/l
Pot life	25°C de 60/80 dk
Uygulamadan sonra yürüme süresi	25°C'de 6/8 saat
Zımparalamadan önce bekleme süresi	3/4 days at 25°C

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.