

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 13/12/2022

VK L30 ECO

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



Her türlü ahşap döşemenin uygulanması için oluşturulmuş iki bileşenli (A+B) poliüretan yapıştırıcı.

KULLANIM ALANI:

- Yüksek trafikli alanlarda bile ahşap döşeme
- Herhangi bir formatta ve kökünde ahşap döşeme
- Lamine veya masif ahşap döşeme
- Önceden bitmiş veya vernikli ahşap döşeme
- Masif ahşap döşeme

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Solventsiz
- + Aşındırıcı olmayan
- + Tehlikesiz
- + Düşük VOC (uçucu organik bileşikler)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, 2 komponentli epoksi yapıştırıcımız EPOXY ile kapatılmalıdır. Döşeme yapılmadan önce yüzeyin ve ahşap döşemenin nemi kontrol edilmelidir. Bu maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; Alçı maksimum %0.5. Düz olmayan yüzeylerde, otomatik tesviye eden çimento esaslı bir şap tavsiye edilir. Özellikle daha düşük sıcaklıklarda daha da iyi performans için, VISOLYN ST100'ü şapa %10 oranında seyrelterek ekleyin. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızı kullanmanızı öneririz.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kuruluma başlamadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlamak için çalışmaya başlamadan önce malzemeleri bir gün sahada bırakmanızı öneririz. Ürünü, üreticinin tavsiye ettiği kurulum sıcaklığına göre uygulayın.

ÜRÜN HAZIRLAMA

B Kısmını (sertleştirici) A Kısmı (reçine bazlı) içeren büyük bir karıştırma kovasına dökün ve tek tip bir renk elde etmek için her ikisini birlikte dikkatlice karıştırın. 5 dakika boyunca düşük devirli bir elektrikli mikser kullanmanızı öneririz.

ÜRÜN UYGULAMASI

Karıştırılmış yapıştırıcıyı (yukarıya bakın) dişli bir spatula kullanarak yayın. n° 2/3 spatula ile döşenecek zemine doğrudan uygulayınız. Yapıştırıcının her bir temas noktasını kapladığından emin olun.

TÜKETİM

800-1000g/m²

TEMİZLİK

Nitro tiner kullanarak temizlemenizi öneririz

TAVSİYE

- Harici kullanım için değil (ADHESIVA 2 P/G kullanın)
- Sıcaklıkların +3°C'nin altına düştüğü yerlerde kullanmayınız.
- Nemli yüzeylerde veya yükselen nemin olduğu yerlerde kullanmayınız.
- Gözenekli olmayan yüzeyleri gözenekli hale gelecek şekilde hazırlayın

www.acm-italy.com

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 13/12/2022

VK L30 ECO

AHŞAP PARKE YAPIŞTIRICILARI



AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20172	5	kg	Kova	1
20173	10	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Poliüretan
Fiziksel görünüm	Bej macun veya istek üzerine renkli
Oran	9:1 ; A Bileşeni → 9Kg ; B Bileşeni → 1Kg = TOP → 10Kg
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %65
Gümrük Kodu	3909 5090
Çalışma sıcaklığı	+10°C +35°C
Bekleme süresi	Yok
Açık zaman	Yaklaşık 60-90 dakika
Uygulamadan sonra yürüme süresi	10-12 saat
Zımparalamadan önce bekleme süresi	3 gün

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.