

Her tür halı ve kilim, iğne delikli halılar veya PU sırtlı ürünler için akrilik yapıştırıcı.

KULLANIM ALANI

- Her türlü altlık malzemeli her türlü halı
- İğne delikli ve PU destekli duvar panoları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Hızlı tutuş
- + Güçlü ilk tutuş
- + Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, 2 komponentli epoksi yapıştırıcımız EPOXY ile kapatılmalıdır. Döşeme yapılmadan önce yüzeyin ve ahşap döşemenin nemi kontrol edilmelidir. Bu maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; Alçı maksimum %0.5. Düz olmayan yüzeylerde, otomatik tesviye eden çimento esaslı bir şap tavsiye edilir. Özellikle daha düşük sıcaklıklarda daha da iyi performans için, VISOLYN ST100'ü şap ile %10 oranında seyrelterek ekleyin. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızı kullanmanızı öneririz. PRIMER SP ürünümüzü (özellikle mantar ve küf gösteren nemli yüzeyler için) yükselen nemin veya aşırı nemin olduğu alanlarda kullanmanızı öneririz.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kurulumu başlamadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlamak için çalışmaya başlamadan önce malzemeleri bir gün sahada bırakmanızı öneririz. Ürünü, üreticinin tavsiye ettiği kurulum sıcaklığına göre uygulayın. Gerginliği veya kırışıklıkları azaltmak için malzemeleri ambalajlarından açın veya basitçe çıkarın.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Ürün kullanıma hazır

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

Yapıştırıcı rulo veya dişli n°2 spatula kullanılarak tek kat olarak uygulanır.

RULO İLE – Kısa tüylü bir rulo kullanarak doğrudan alt tabakaya yaklaşık 10/15m2 uygulayın. Ardından malzemeleri döşemeye devam edin.

SPATULA İLE – Ürünü dişli bir spatula kullanarak doğrudan zemin yüzeyine uygulayın. Ardından malzemeleri döşemeye devam edin.

TÜKETİM

250-350g/m2

TEMİZLİK

Nemli bir bez kullanarak dikişler arasındaki fazla ürünü çıkarmanızı öneririz.

TAVSİYE

- Harici kurulumlar için kullanmayın (ADHESIVA 2P/G kullanın)
- +3°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.
- Nemli zeminlerde veya yükselen nemin olduğu yerlerde kullanmayınız.
- Emici olmayan yüzeyleri gözenekli hale getirecek şekilde hazırlayın

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ 12/12/2022

VK M24

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR



AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20033-N	6	kg	Kova	1
20034-N	13	kg	Kova	1
20035-N	20	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan koruyun (+5°C +40°C)

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Akrilik reçine
Fiziksel Görünüm	Bej macun
PH	6.6
Viskozite	30000-35000 cps
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %70
Gümrük Kodu	3506 9100
Çalışma Sıcaklığı	+5°C+40°C
bekleme süresi	10-15 dk
Açık zaman	20-30 dk
Tam kuruma	24 saat
Yanmaz	

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.