

Karo halılar veya viniller için sulu dispersiyon halinde 'çıkarılabilir' bir Akrilik yapıştırıcı. PU destekli halı ruloları. İğne delikli sentetik döşeme.

KULLANIM ALANI:

- Rulo veya karo olarak halı
- Rulo veya karo olarak PVC
- İğne delikli veya PU destekli döşeme

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Uzun açık zaman
- + Hızlı tutuş
- + Soğuk su ile çıkarılabilir
- + Düşük VOC (Uçucu Organik Bileşikler)
- + Yüksek Verim

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler ve yüzeyler kuru, gözenekli, tozsuz, boya ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, 2 komponentli epoksi yapıştırıcımız EPOXY ile kapatılmalıdır. Döşeme yapılmadan önce yüzeyin ve ahşap döşemenin nemi kontrol edilmelidir. Bu maksimum neme sahip olmalıdır: Çimento maksimum %3; Alçı maksimum %0.5. Düz olmayan yüzeylerde, otomatik tesviye eden çimento esaslı bir şap tavsiye edilir. Özellikle daha düşük sıcaklıklarda daha da iyi performans için, VISOLYN ST100'ü şap ile %10 oranında seyrelterek ekleyin. Konsolidasyon ve temizlik için her zaman PRIMER AC astarımızı kullanmanızı öneririz. PRIMER SP ürünümüzü (özellikle mantar ve küf gösteren nemli yüzeyler için) yükselen nemin veya aşırı nemin olduğu alanlarda kullanmanızı öneririz.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kuruluma başlamadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlamak için çalışmaya başlamadan önce malzemeleri bir gün sahada bırakmanızı öneririz. Ürünü, üreticinin tavsiye ettiği kurulum sıcaklığına göre uygulayın. Gerginliği veya kırışıklıkları azaltmak için malzemeleri ambalajlarından açın veya basitçe çıkarın.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Ürün kullanıma hazırdır.

ÜRÜNÜN UYGULANMASI

RULO İLE – Kısa tüylü bir rulo kullanarak doğrudan alt tabakaya yaklaşık 10/15m2 bir kat uygulayın. Ardından malzemeleri döşemeye devam edin.

TÜKETİM

150-250g/m2

TEMİZLİK

Nemli bir bez kullanarak dikişler arasındaki fazla ürünü çıkarmanızı öneririz.

TAVSİYE

Harici kurulumlar için kullanmayın (ADHESIVA 2P/G kullanın)

+3°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.

Nemli zeminlerde veya yükselen nemin olduğu yerlerde kullanmayınız.

Emici olmayan yüzeyleri gözenekli hale getirecek şekilde hazırlayın

www.acm-italy.com

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 12/12/2022

VK MT4

TEKSTİL, PVC VE LİNOLEUM ZEMİNLER İÇİN YAPIŞTIRICILAR



AMBALAJLAMA

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
20153-N	5	kg	Kova	1
20154-N-10	10	kg	Kova	1
20155-N	15	kg	Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 18 ay garantilidir. Dondan koruyun (+5°C +40°C)

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Akrilik
Fiziksel Görünüm	Bej Likid
PH	8.5
Viskozite	25000-35000 cps
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %70
Gümrük Kodu	3506 9100
Çalışma Sıcaklığı	+5°C+40°C
bekleme süresi	30 dakikadan 5 saate kadar
Açık zaman	45-60 dk
Tam kuruma	24 saat

GÜVENLİK TAVSİYESİ

Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz. Atıkları yapı malzemelerine uygun kaplara atın.

SORUMLULUK

Bu teknik bilgi föyünde yer alan ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz sonucunda elde edilen bilgiler tamamen gösterge niteliğindedir. Ayrıca, kullanıcının ürünün kullanım amacına uygun olup olmadığını ve kullanımından sorumlu olduğunu kontrol etmesini tavsiye ederiz.