

ADHESIVA ST25 ECO

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



ADHESIVA ST 25 ECO представляет собой однокомпонентный клей на модифицированной полимерно-силановой основе. Он обладает специфической низко модульной эластичностью для крепления жестких lvt, spc и lvt покрытий, а также подходит в качестве клея общего назначения для укладки всех типов мягких полов, в частности всех типов ПВХ.

ПОДХОДИТ ДЛЯ

- LVT (“Виниловая плитка Люкс”)
- Жесткий LVT в плитках или листах
- Гомогенные и гетерогенные ПВХ плитки и напольные покрытия в рулонах
- ПВХ на вспененной основе и на многослойной основе
- Виниловые композитные плитки (VCT)
- Ковровые покрытия со всеми типами подложки (латекс, ПВХ и пенополиуретан, натуральный джут, Экшн-Бэк и т.д.)
- Линолеум со всеми видами основы
- Напольные покрытия с полиуретановой подложкой
- Полиолефиновые и не содержащие хлора напольные покрытия
- Резиновые напольные покрытия (в виде плиток и листов, включая ламинат с резиновой или пенопластовой подложкой)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания должны быть сухими, впитывающими или не впитывающими, ровными и механически твердыми, свободными от пыли и любых материалов, которые могут повлиять на адгезию (воск, краска, масло, жир). Перед укладкой напольного покрытия важно проверить уровень влажности грунта; он должен быть ниже 2% для бетонного основания и не более 0,5% для стяжки на основе гипса или ангидрита, следя за тем, чтобы не было повышенной влажности. Плавающие стяжки на пружинных полах, изолированных полах и на наклонных полах должны быть изолированы влагостойкой мембраной. Цементные основания с высокой влажностью, слишком тонкие или пыльные, следует обработать нашей грунтовкой PRIMER PU. Для укладки на существующие напольные покрытия, такие как напольная плитка и мрамор, рекомендуется сначала отшлифовать поверхность и тщательно удалить образовавшуюся пыль. После этого и перед нанесением клея мы рекомендуем подготовить поверхность с помощью нашей грунтовки PRIMER SP (специально разработанной для влажных полов и полов с плесенью), где окружающая среда отличается повышенной влажностью. Она также улучшает адгезию и помогает связывать и поддерживать напольное покрытие.

ADHESIVA ST25 ECO

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед укладкой напольного покрытия рекомендуется оставить его на месте монтажа на 1 день, чтобы оно адаптировалось к температуре окружающей среды в данном помещении. При укладке напольного покрытия следуйте инструкциям производителя. Разверните изделие или распакуйте его, чтобы все складки. Уложите напольное покрытие как можно скорее, чтобы клей оставался свежим и равномерно распределялся. Стараясь не оставлять пузырьков, аккуратно распределите клей, чтобы равномерно покрыть обратную сторону. Избегайте надавливания на края и стыки. Через несколько минут после укладки напольное покрытие следует тщательно разгладить. Если оно не выглядит идеально ровным, положите пресс на выступающие участки, а также края и стыки. Ходить по покрытию будет можно через 24 часа после укладки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

ADHESIVA ST 25 ECO - это готовый к применению продукт, который не требует никакого перемешивания. Просто нанесите необходимое количество клея в соответствии с типом основы, используя рекомендованный шпатель с зубцами № 2.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Мы рекомендуем наносить наш клей с помощью зубчатого шпателя в один слой непосредственно на основание, после чего укладывать покрытие.

РАСХОД

Расход варьируется в зависимости от ровности поверхности и типа основания для пола (и типа используемого шпателя): приблизительно 600-800г / м²

ОЧИСТКА

Рекомендуется чистить инструменты с помощью разбавителя.

СОВЕТЫ

1. Всегда проверяйте влажность грунта и влажность напольного покрытия с помощью соответствующих приборов
2. Нанесите клей на поверхность, обеспечивающую достаточное покрытие в течение всего времени работы (50 минут при температуре +23 C).
3. Не используйте в закрытых помещениях
4. Не наносите на свежий цемент (подождите не менее 20 дней).
5. Не используйте на просмоленных поверхностях, где возможны масляные выделения.
6. Не наносите на свежий или непросохший бетон
7. Не используйте при температуре ниже +10 C.
8. Не используйте во влажных условиях или в помещениях, которые не были обработаны от повышенной влажности.
9. Обработайте невпитывающие поверхности, чтобы они стали пористыми

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

ADHESIVA ST25 ECO

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
20156-N	15	кг.	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня изготовления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Модифицированная полимерно-силановая
Внешний вид	Белая паста
Удельный вес	1,5 кг / л
Таможенный код	3909 5090
Рабочая температура	от + 10 ° С до + 35 ° С
Время работы	35-50 минут
Время адгезии	2-3 часа
Можно ходить после приклеивания	Через 6-8 часов
Полная нагрузка (в зависимости от основы)	Через 24-48 часов
Поддерживающая эластичность	Очень хорошая
Устойчивость к старению	Очень хорошая
Влагоустойчивость	Очень хорошая
адгезия и сцепление (ПВХ, LVT, Резина, Линолеум)	Отличная

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, полученная в результате нашего многолетнего опыта, носит исключительно ознакомительный характер. Кроме того, мы советуем пользователю убедиться, подходит ли продукт для предполагаемой цели использования, и понимать, что он несет ответственность за его использование.

www.acm-italy.com