

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

## **GLASTER**

### ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



Сверхлегкая шпаклевка с важными теплоизоляционными свойствами. Особенно подходит для влажной среды.

#### ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Заполнения отверстий, трещин, недостающих деталей на стенах, дереве и керамике. Толщина слоя от 1 мм до 5 см и более
- Восстановления стен после воздействия повышенной влажности
- Теплоизоляции
- Может быть окрашено любой краской или лаком на водной основе
- Отлично подходит для оштукатуривания полиуретановых рамок и розеток
- Заполнения швов гипсокартона
- Использования в помещении

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Не содержит растворителей
- + Не трескается
- + Отсутствие усадки
- + Нет необходимости в шлифовании
- + Готовый к использованию
- + Экстра-белый
- + Высокий выход продукта

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, следов красок или масел.

#### ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Штукатурка акриловая монокомпонентная готова к применению.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите средство с помощью полу-гибкого шпателя для шпаклевок.

#### РАСХОД

Зависит от толщины слоя.

#### ОЧИСТКА

Сразу после использования очистите инструменты пресной водой, или механическим способом.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуется наносить при температуре от +10 °C до +35 °C

---

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

## GLASTER

### ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



#### УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД. ИЗМ.	УПАКОВКА	ШТ. В УПАК.
30118-12	250	мл.	Маленькое ведро	12
30030	300	мл.	Туба	24
30119-12	500	мл.	Маленькое ведро	12
30120-12-1	1	Литр	Маленькое ведро	12
30120-N	4	Литров	Ведро	1
30121-N	8	Литров	Ведро	1
30122-N	14	Литров	Ведро	1

#### ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в течение 24 месяцев с даты изготовления.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая
Внешний вид и цвет	Плотная паста, экстра белая
Процентное содержание твердых веществ	около 80%
Таможенный код	3506 9100
Температура нанесения	+10° C +35° C
Время ожидания	Нет
Время в открытом состоянии	около 30-40 мин
Время схватывания	48-72 часов

#### СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

#### РУКОВОДСТВО

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, полученная в результате нашего многолетнего опыта, носит исключительно ориентировочный характер. Кроме того, мы советуем пользователю убедиться, подходит ли продукт для предполагаемой цели использования, и понимать, что он несет ответственность за его использование.

[www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)