

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

PRIMER PU

ГРУНТОВКИ И ЗАЩИТА ПОЛА



Модифицированная полиуретановая грунтовка для гидроизоляции и уплотнения цементных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидроизоляция цементных поверхностей с уровнем влажности выше допустимого (около 2%) для правильной укладки готовых и паркетных полов.
- Герметизация пыльных цементных и гипсовых оснований
- Герметизация цементных оснований, обладающих низкой устойчивостью к механическому истиранию
- Старая цементная стяжка и участки, подверженные повышенной влажности
- Полы с подогревом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Низкое содержание ЛОС (летучие органические соединения)
- + Не содержит растворителей
- + Низкая вязкость

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, без пыли и следов краски и масла. Любые зазоры должны быть заделаны с помощью нашего эпоксидного клея EPOXY ECO, состоящего из 2 частей. Поверхность должна иметь максимальную влажность: цемент не более 3%; Гипс не более 0,5%. На неровных поверхностях мы рекомендуем использовать автоматически выравнивающуюся стяжку на цементной основе. Мы всегда рекомендуем использовать наш ГРУНТОВОЧНЫЙ герметик АС для уплотнения и чистоты. Мы рекомендуем использовать нашу грунтовку SP (специально для влажных полов с плесенью и грибком) в местах повышенной влажности или в очень влажных помещениях.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ, чтобы они были выполнены при комнатной температуре. Нанесите средство в соответствии с рекомендуемой производителем температурой установки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Готовый к применению однокомпонентный клей.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Нанесите средство с помощью шерстяного валика с коротким ворсом или кисти.

РАСХОД

200-350 г/м²

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем чистить инструменты с помощью нитро-растворителя.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 23/02/2023

PRIMER PU

ГРУНТОВКИ И ЗАЩИТА ПОЛА



СОВЕТ

- Не используйте при температуре ниже 10 °C
- Мы рекомендуем рабочие температуры от + 10 °C до 35 °C
- Обработайте непоглощающие поверхности так, чтобы они стали пористыми.

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30092-6-N	6	кг	Бак	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт предоставляется в оригинальной упаковке при стандартных условиях (от +5 °C до + 35 °C) в течение 12 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Полиуретан
Внешний вид	Коричневая жидкость
Процент твердых частиц	около 100%
Таможенный код	3909 5090
Рабочая температура	+ 10 °C + 35 °C
Время ожидания	Нет
Время открытия	Около 60-90 минут
Время ходьбы после нанесения	10-12 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Выгружайте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.