

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ИЗМЕНЕНО : 23/02/2023

SPECIAL PU

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Однокомпонентный полиуретановый клей, созданный для укладки деревянных полов.

ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Деревянные полы даже в местах с высокой проходимостью
- Деревянные полы любого формата и свойства
- Ламинированные или массивные деревянные полы
- Предварительно обработанный деревянный пол, уложенный на цементную, мраморную или керамогранитную плитку
- Деревянные настилы на теплый пол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Низкая усадка
- + Не содержит воды
- + Не содержит растворителей, поэтому воспламеняемость слабая

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все основания и поверхности должны быть сухими, пористыми, обеспыленными, без следов краски и масла. Любые швы должны быть герметизированы нашим двухкомпонентным эпоксидным клеем EPOXY. Перед укладкой пола необходимо проверить влажность основания и деревянного пола. Это должно иметь максимальную влажность: Цемент не более 3%; Гипс не более 0,5%. На неровных поверхностях рекомендуется самовыравнивающаяся стяжка на цементной основе. Мы всегда рекомендуем использовать наш герметик PRIMER AC для уплотнения и очистки поверхности.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа рекомендуем оставить материалы на месте на сутки до начала работ для акклиматизации к комнатной температуре. Наносите продукт в соответствии с рекомендованной производителем температурой установки.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Однокомпонентный клей готов к использованию. Откройте пакет и разрежьте застежку.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесите клей с помощью рифленого шпателя. Наносить с помощью шпателя №2-3 непосредственно на укладываемое напольное покрытие. Убедитесь, что клей покрывает каждую точку контакта.

РАСХОД

800-1000г/м²

ОЧИСТКА

Излишки можно убрать с помощью нитро-разбавителя.

www.acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ИЗМЕНЕНО : 23/02/2023

SPECIAL PU

КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



СОВЕТ

- Не использовать при температуре ниже 10°C
- Мы рекомендуем рабочую температуру от + 10°C до + 35°C.
- Обработайте непористые поверхности так, чтобы они стали пористыми.

УПАКОВКА

КОД ПРОДУКТА	МАССА	ЕД. ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
20116-H	5	кг	Ведро	1
20115-H	15	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на товар в оригинальной упаковке, в стандартных условиях (от +5°C до +35°C), 12 месяцев с даты изготовления. Важно хранить продукт в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

База	Полиуретан
Внешность	Бежевая паста или нестандартные цвета
Процент твердых веществ	Около 100 %
Таможенный код	3909 5090
Рабочая Температура	+10°C +35°C
Время ожидания	Нет
Время в открытом состоянии	Приблизительно 60-90 минут
Ходьба после применения	10-12 часов
Время полного затвердевания	48-72 часа
Время ожидания перед шлифованием	3 дня

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и животных. Выбрасывайте отходы в контейнеры, подходящие для строительных материалов.

РУКОВОДСТВО

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, полученная благодаря нашему многолетнему опыту, носит исключительно ориентировочный характер. Кроме того, мы советуем пользователю проверить, подходит ли продукт для той цели, для которой он предназначен, и что он несет ответственность за его использование.

www.acm-italy.com